



Basic & New

# NIPPON PAINT

АВТОРЕМОНТНЫЕ ПОКРЫТИЯ

## ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ



ВСЕ

**Спектр**

ВОЗМОЖНОСТЕЙ  
ВЫБЕРИТЕ СВОЮ



<http://spektr-plus.com.ua/>



<http://usp-automotive.com.ua/>



+38 (044) 524 24 48



[info@spektr-plus.com.ua](mailto:info@spektr-plus.com.ua)

# СОДЕРЖАНИЕ

## ГРУНТЫ

|           |                                                                                |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|----|
| T.Д.02.01 | АНТИКОРРОЗИОННЫЙ ГРУНТ <b>NAX VINYLEX 110 ACTIVE PRIMER</b> .....              | 3  |
| T.Д.02.02 | ЭПОКСИДНЫЙ ГРУНТ-ВЫРАВНИВАТЕЛЬ <b>NAX UNI EPOCH 30 NC PRIMER GRAY</b> .....    | 5  |
| T.Д.02.03 | ГРУНТ ДЛЯ ПЛАСТИКОВЫХ ДЕТАЛЕЙ <b>NAX PP PRIMER RS-0</b> .....                  | 8  |
| T.Д.02.04 | ГРУНТ-ВЫРАВНИВАТЕЛЬ <b>NAX URETHANE PRIMER SURFACER PRO V1</b> .....           | 10 |
| T.Д.02.05 | ГРУНТ-ВЫРАВНИВАТЕЛЬ <b>NAX URETHANE PRIMER SURFACER MEGA V1</b> .....          | 14 |
| T.Д.02.06 | ГРУНТ ДЛЯ ПЛАСТИКОВЫХ ДЕТАЛЕЙ <b>NAX PP PRIMER (AEROSOL TYPE)</b> .....        | 17 |
| T.Д.02.07 | АНТИ ГРАВИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ <b>NAX CHIPPING PRIMER (AEROSOL)</b> .....             | 19 |
| T.Д.02.08 | ГРУНТ-ВЫРАВНИВАТЕЛЬ <b>NAX URETHANE PRIMER SURFACER ZITAN WET-ON-WET</b> ..... | 21 |
| T.Д.02.09 | УСИЛИТЕЛЬ АДГЕЗИИ <b>NAX PITA PRIMER (AEROSOL)</b> .....                       | 24 |

## БАЗОВОЕ ПОКРЫТИЕ

|              |                                                                                                            |    |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| T.Д.03.01.01 | БАЗОВОЕ ПОКРЫТИЕ <b>NAX ADMILA ALPHA E<sup>3</sup></b> .....                                               | 26 |
| T.Д.03.02    | СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТОНЕРЫ <b>NAX MULTI SC COLOR II</b> .....                                                      | 29 |
| T.Д.03.03    | СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТОНЕРЫ <b>NAX ADMILA ALPHA SOLE GREY,</b><br><b>NAX ADMILA ALPHA SOLE GREY LIGHT</b> .....     | 30 |
| T.Д.03.04    | СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДОБАВКИ <b>NAX MULTI 151 FLIP-FLOP CONTROLLER,</b><br><b>NAX MULTI 153 F-FC (STRONG)</b> ..... | 31 |
| T.Д.03.05    | СВЯЗУЮЩИЙ КОМПОНЕНТ <b>NAX ADMILA ALPHA 901 BINDER</b> .....                                               | 32 |
| T.Д.03.06    | СВЯЗУЮЩИЙ КОМПОНЕНТ <b>NAX ADMILA ALPHA E<sup>3</sup> 281 ADJUSTING CLEAR</b> .....                        | 33 |

## ДОБАВКИ


|           |                                                                                                     |    |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| T.Д.04.01 | СПЕЦИАЛЬНАЯ ДОБАВКА В БАЗОВОЕ ПОКРЫТИЕ<br><b>NAX ADMILA E<sup>3</sup> COLOR BASE ADDITIVE</b> ..... | 35 |
| T.Д.04.02 | СПЕЦИАЛЬНАЯ ДОБАВКА <b>NAX ADMILA E<sup>3</sup> GRADATOR</b> .....                                  | 37 |
| T.Д.04.03 | МАТОВАЯ ДОБАВКА <b>NAX MULTI FLAT BASE SUPER</b> .....                                              | 39 |
| T.Д.04.04 | ЭЛАСТИЧНАЯ ДОБАВКА <b>NAX SOFTENER FIVE</b> .....                                                   | 40 |
| T.Д.04.06 | СПЕЦИАЛЬНАЯ ДОБАВКА В БАЗОВОЕ ПОКРЫТИЕ <b>NAX ADMILA E<sup>3</sup> ACTIVATOR</b> ....               | 42 |
| T.Д.04.07 | СПЕЦИАЛЬНЫЙ ОТВЕРДИТЕЛЬ <b>NAX BUMPER HARDENER</b> .....                                            | 44 |
| T.Д.04.08 | СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТОНЕРЫ <b>NAX SB ALFA COLOR BASE</b> .....                                              | 45 |
| T.Д.04.09 | СПЕЦИАЛЬНАЯ ДОБАВКА <b>NAX E-CUBE ADDITIVE FOR SILVER</b> .....                                     | 46 |
| T.Д.04.10 | УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ОТВЕРДИТЕЛЬ <b>NAX ULTRA HARDENER</b> .....                                           | 48 |

## ЛАКИ

|              |                                                                      |    |
|--------------|----------------------------------------------------------------------|----|
| T.Д.05.02    | ПРОЗРАЧНЫЙ ЛАК <b>NAX MULTI ECO 10 GLASS CLEAR</b> .....             | 50 |
| T.Д.05.05.01 | ПРОЗРАЧНЫЙ ЛАК <b>NAX MULTI 80 NEO ALBA CLEAR</b> .....              | 52 |
| T.Д.05.06    | ПРОЗРАЧНЫЙ ЛАК <b>NAX MIGHTYLAC G-II 295 NEW CERAMIC CLEAR</b> ..... | 54 |
| T.Д.05.08    | ПРОЗРАЧНЫЙ ЛАК <b>NAX MULTI ECO 20 LX CLEAR</b> .....                | 56 |

## РАЗБАВИТЕЛИ И ОБЕЗЖИРИВАТЕЛИ

|           |                                                                           |    |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------|----|
| T.Д.06.01 | СПЕЦИАЛЬНЫЙ РАЗБАВИТЕЛЬ <b>NAX MULTI FADING AGENT</b> .....               | 58 |
| T.Д.06.02 | УРЕТАНОВЫЙ РАЗБАВИТЕЛЬ <b>NAX MULTI URETHANE THINNER</b> .....            | 59 |
| T.Д.06.03 | УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ОБЕЗЖИРИВАТЕЛЬ <b>NAX SILICONE OFF (LOWER STATIC)</b> ..... | 60 |
| T.Д.06.04 | РАЗБАВИТЕЛЬ-СТАБИЛИЗАТОР <b>NAX STABI STABILIZER</b> .....                | 61 |
| T.Д.06.05 | РАЗБАВИТЕЛЬ <b>NAX ADMILA THINNER 500 SERIES</b> .....                    | 62 |
| T.Д.06.06 | ОЧИСТИТЕЛЬ НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ <b>NAX E-CUBE WB SILICONE OFF</b> .....       | 63 |
| T.Д.06.07 | АНТИСТАТИЧЕСКИЙ ОБЕЗЖИРИВАТЕЛЬ <b>NAX ANTI-ELECTROSTATIC AGENT</b> .....  | 64 |




100:25:100  
nax Vinylex 110 Active Primer.  
nax Vinylex 110 Active  
Primer Catalyst.  
nax Vinylex 510 Active  
Primer Thinner.



nax Silicon off  
(Lower Static)



P220-P280



13-14 сек. По вискозиметру  
Ford Cup 4 при 20°C



1,3 - 2,0 мм  
1,5 - 2,0 бар



1-5 мин при 20°C



nax Urethane Primer Surfacer  
PRO V1  
nax Urethane Primer Surfacer  
MEGA V1  
nax Urethane Primer Surfacer  
Titan



Используйте  
индивидуальные  
средства защиты

## nax Vinylex 110 Active Primer

### Антикоррозионный грунт

**RV6100** nax Vinylex 110 Active Primer - антикоррозионный грунт

**RV6B00** nax Vinylex 110 Active Primer Catalyst - отвердитель

**TXV610** nax Vinylex 510 Active Primer Thinner - разбавитель

Антикоррозионный грунт. Надежно защищает металл от коррозии, обеспечивает хорошую адгезию.

#### ПРОДУКТ И ДОБАВКИ:

nax Vinylex 110 Active Primer - антикоррозионный грунт.

nax Vinylex 110 Active Primer Catalyst - отвердитель.

nax Vinylex 510 Active Primer Thinner - разбавитель.

#### ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ:

Грунт nax Vinylex 110 Active Primer ..... поливинилбутираловые смолы, хромат цинка.

Отвердитель nax Vinylex 110 Active Primer Catalyst ..... ортофосфорная кислота.

#### ПОВЕРХНОСТИ, ПРИГОДНЫЕ ДЛЯ ОБРАБОТКИ:

Сталь.

Оцинкованная сталь.

Нержавеющая сталь.

Алюминий.

#### ПРИМЕЧАНИЕ!

При ремонте «пятном», грунт nax Vinylex 110 Active Primer может быть нанесен только на металл.

Не наносить грунт nax Vinylex 110 Active Primer на полиэфирные шпаклевки. Не наносить грунт nax Vinylex 110 Active Primer на эпоксидный грунт nax UniEpoch 30 NC Primer (ТД.02.02.) и базовое покрытие nax Admila Alpha e<sup>3</sup> (ТД.03.01.)

#### ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ:

##### Сталь:

- обезжирить nax Silicon off (Lower Static) (ТД. 06.03);

- сухое шлифование P220.

##### Оцинкованная сталь:

- обезжирить nax Silicon off (Lower Static) (ТД. 06.03);

- сухое шлифование P220;

##### Нержавеющая сталь:

- обезжирить nax Silicon off (Low Elastic) (ТД. 06.03);

- сухое шлифование P220.

##### Алюминий:

- обезжирить nax Silicon off (Low Elastic) (ТД. 06.03);

- сухое шлифование P280.

#### ПРОПОРЦИИ ПРИ СМЕШИВАНИИ:

**100%** ..... nax Vinylex 110 Active Primer - антикоррозионный грунт.

**25%** ..... nax Vinylex 110 Active Primer Catalyst - отвердитель.

**100%** ..... nax Vinylex 510 Active Primer Thinner - разбавитель.

#### ПРИМЕЧАНИЕ!

Все пропорции при смешивании - весовые.

При приготовлении рабочей смеси пользуйтесь весами nax Synergy Scale.

При приготовлении рабочей смеси не используйте металлическую тару.

#### РАБОЧАЯ ВЯЗКОСТЬ:

13-14 сек. сек., по вискозиметру Ford Cup 4 при 20°C.



**СРОК ГОДНОСТИ ПОСЛЕ СМЕШИВАНИЯ:**

16 часов при 20°C в пластиковой таре.

**НАНЕСЕНИЕ:**

Нанести 1-2 тонких равномерных слоя.

**ПРИМЕЧАНИЕ!**

Избегайте применения nax Vinylex 110 Active Primer при температуре воздуха ниже +15°C и относительной влажности более 75% из-за ухудшения адгезии.

**НАСТРОЙКИ КРАСКОПУЛЬТА:**

| Диаметр сопла: | Рабочее давление |
|----------------|------------------|
| 1.3 - 2 мм     | 1.5 - 2.0 бар    |

**ТОЛЩИНА ПЛЕНКИ ПОКРЫТИЯ:**

Не менее 7 мкм.

**ВРЕМЯ СУШКИ:**

До готовности к нанесению последующего покрытия 1-5 минут при 20°C.

**ВАЖНО ПОМНИТЬ!**

Фактическое время сушки зависит от множества факторов, а именно: температуры воздуха в ОСК, толщины нанесенного слоя, применения или неприменения принудительного обдува воздухом окрашенной поверхности.

**ПОСЛЕДУЮЩИЕ ПОКРЫТИЯ:**

Грунт-выравниватель nax Urethane Primer Surfacer PRO V1 (ТД.02.04.)

Грунт-выравниватель nax Urethane Primer Surfacer MEGA V1 (ТД.02.05.)

Грунт-выравниватель nax Urethane Primer Surfacer Zitan (ТД.02.08.)

**ОЧИСТКА ОБОРУДОВАНИЯ:**

Нитроцеллюлозные разбавители или nax Multi Urethane Thinner.

**VOC:**

Теоретическая концентрация летучих соединений ..... 800 гр/литр

**СРОК ДЕЙСТВИЯ ГАРАНТИРОВАННОГО КАЧЕСТВА:**

nax Vinylex 110 Active Primer - антикоррозионный грунт ..... 3 года в оригинальной заводской закрытой упаковке.

nax Vinylex 110 Active Primer Catalyst - отвердитель ..... 2 года в оригинальной заводской закрытой упаковке.

nax Vinylex 510 Active Primer Thinner - разбавитель ..... 2 года в оригинальной заводской закрытой упаковке.

**УПАКОВКА:**

nax Vinylex 110 Active Primer - антикоррозионный грунт ..... банка 3,2 кг

nax Vinylex 110 Active Primer Catalyst - отвердитель ..... банка 0,8 кг

nax Vinylex 510 Active Primer Thinner - разбавитель ..... банка 4 л

**ЦВЕТ:**

nax Vinylex 110 Active Primer - антикоррозионный грунт ..... желтый

nax Vinylex 110 Active Primer Catalyst - отвердитель ..... прозрачный

nax Vinylex 510 Active Primer Thinner - разбавитель ..... прозрачный

**ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ!**

Данные продукты предназначены для использования только квалифицированным персоналом. [Смотри Паспорт Безопасности (MSDS)]. Смотри надписи на этикетках продуктов. Пользователь должен производить работы в соответствии с законодательно установленными государственными нормами по технике безопасности и правилами по обращению с отходами.




nax Silicon off  
(Lower Static)  
(nax O-De Silicon off)




P220-P320



P400




100 : 25 : 0-20  
nax Uni Epoch 30 Primer  
nax Uni Epoch 30 Primer  
Hardener  
nax Admila 500 Thinner



16 - 21 сек по вискозиметру  
Ford Cup 4 при 20°C



1,3 - 2,0 мм  
1,3 - 2,5 бар



5-10 мин.



16 час. при 20°C.  
40 мин. при 60°C.



Возможна ИК-сушка

## nax Uni Epoch 30 NC Primer Gray

Эпоксидный грунт-выравниватель.

**EBQ014** nax Uni Epoch 30 NC Primer Gray - грунт.

**EBQ013** nax Uni Epoch 30 NC Hardener - отвердитель.

Экологичный двухкомпонентный эпоксидный грунт для ремонта автомобилей. Обеспечивает высокую антикоррозийную защиту. Может применяться как для новых, так и для ремонтных деталей.

### ПРОДУКТ И ДОБАВКИ:

nax Uni Epoch 30 NC Primer Gray - эпоксидный грунт.

nax Uni Epoch 30 NC Hardener - отвердитель.

nax Admila 500/501/502 Thinner. (ТД.06.05.)

### ТИП ПРОДУКТА, ОСНОВА:

nax Uni Epoch 30 NC Primer Gray ..... эпоксидные смолы.

nax Uni Epoch 30 NC Hardener ..... аминовые смолы.

### ПОВЕРХНОСТИ, ПРИГОДНЫЕ ДЛЯ ОБРАБОТКИ:

Сталь.

Цветные металлы.

Оцинкованная сталь.

Полиэфирные шпатлевки.

Старые автомобильные покрытия, за исключением термопластичных.

### ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ:

#### Старые эмали:

- обезжирить поверхность nax Silicon off (Lower Static) (ТД.06.03.);

- сухое шлифование P220;

- мокрое шлифование P400.

#### Сталь, нержавеющая сталь:

- обезжирить поверхность nax Silicon off (Lower Static) (ТД.06.03.);

- сухое шлифование P120-P220.

#### Алюминий и оцинкованная сталь:

- обезжирить поверхность nax Silicon off (Lower Static) (ТД.06.03.);

- сухое шлифование P280;

- повторно обезжирить поверхность nax Silicon off (Lower Static) (ТД.06.03.).

### Пропорции при смешивании:

#### Напыление под грунт:

**100%** ..... nax Uni Epoch 30 NC Primer Gray - эпоксидный грунт.

**25%** ..... nax Uni Epoch 30 NC Hardener - отвердитель.

**15-20%** .... nax Admila 500/501/502 Thinner - разбавитель.

### ПРИМЕЧАНИЕ!

Все пропорции при смешивании - весовые.

При приготовлении рабочей смеси пользуйтесь весами nax Synergy Scale.

### РАБОЧАЯ ВЯЗКОСТЬ:

16 - 21 сек., по вискозиметру Ford Cup 4 при 20°C.

### КОЛЕРОВКА:

Не колеруется

### НАСТРОЙКИ КРАСКОПУЛЬТА:

| Диаметр сопла: | Рабочее давление |
|----------------|------------------|
| 1.6 - 2.0 мм   | 1.5 - 2 бар      |

**НАНЕСЕНИЕ:**

Нанести 1-3 мокрых слоя, выдерживая необходимый временной интервал между слоями для межслойной подсушки. Во время межслойной сушки для ускорения процесса допускается использование обдува окрашенной поверхности сжатым воздухом.

Не наносите слишком толстые слои. В случае необходимости наращивания толщины пленки, увеличьте количество слоев.

**ПРИМЕЧАНИЕ!**

Допускается нанесение кистью. При нанесении грунта кистью не рекомендуется добавлять разбавитель.

Полиэфирные шпательки наносите после сушки в течение 20 минут при температуре 60°C. Перед нанесением шпательки аккуратно зашлифуйте поверхность грунта, применяя абразив P180-P240.

**ТОЛЩИНА СЛОЯ:**

≈ 40-60 мкм на каждый одинарный слой.

**СРОК ГОДНОСТИ ПОСЛЕ СМЕШИВАНИЯ:**

6 часов при 20°C.

**ОЧИСТКА ОБОРУДОВАНИЯ:**

Нитроцеллюлозный разбавитель или nax Multi Urethane Thinner (ТД.06.02.)

**ВРЕМЯ СУШКИ:**

**Между слоями:** 5-10 минут при 20°C<sup>1</sup>

|                            |                  |                  |
|----------------------------|------------------|------------------|
| <b>Полная сушка:</b>       | <b>при 20°C:</b> | <b>при 60°C:</b> |
| До готовности к шлифованию | 16 часов         | 40 минут         |

**ПРИМЕЧАНИЕ!**

<sup>1</sup> Во время межслойной сушки для ускорения процесса допускается применение обдува окрашенной поверхности сжатым воздухом.

**ВАЖНО ПОМНИТЬ!**

Фактическое время сушки между слоями зависит от множества факторов, а именно: температуры воздуха в ОСК, выбранного разбавителя, толщины нанесенного слоя, применения или неприменения принудительного обдува воздухом окрашенной поверхности.

Для контроля готовности пленки к нанесению последующего слоя используйте «тест на сдвиг».

**ПОСЛЕДУЮЩИЕ ПОКРЫТИЯ:**

Полиэфирные шпательки.

Грунт-выравниватель nax Urethane Primer Surfacer PRO V1 (ТД.02.04.)

Грунт-выравниватель nax Urethane Primer Surfacer MEGA V1 (ТД.02.05.)

Грунт-выравниватель nax Urethane Primer Surfacer Zitan (ТД.02.08.)

**ВОС:**

Теоретическая концентрация летучих соединений: 800гр./литр при 15% разбавителя.

**СРОК ДЕЙСТВИЯ ГАРАНТИРОВАННОГО КАЧЕСТВА:**

Эпоксидный грунт - nax Uni Epoch 30 NC Primer Gray ..... 3 года в оригинальной заводской закрытой упаковке.

Отвердитель - nax Uni Epoch 30 NC Hardener ..... 2 года в оригинальной заводской закрытой упаковке.

Разбавитель - nax Admila 500/501/502 Thinner ..... 3 года в оригинальной заводской закрытой упаковке.

**УПАКОВКА:**

Эпоксидный грунт - nax Uni Epoch 30 NC Primer Gray ..... 3,2 кг

Отвердитель - nax Uni Epoch 30 NC Hardener ..... 0,8 кг

Разбавитель - nax Admila 500/501/502 Thinner ..... 4 л


P180-P240



Полиэфирные шпательки



Грунт-выравниватель nax Urethane Primer Surfacer PROV1,  
Грунт-выравниватель nax Urethane Primer Surfacer MEGA V1,  
Грунт-выравниватель nax Urethane Primer Surfacer Zitan



Используйте индивидуальные средства защиты





**ЦВЕТ:**

Светло-серый

**ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ !**

Данные продукты предназначены для использования только квалифицированным персоналом. [Смотри Паспорт Безопасности (MSDS)]. Смотри надписи на этикетках продуктов. Пользователь должен производить работы в соответствии с законодательно установленными государственными нормами по технике безопасности и правилами по обращению с отходами.

## nax PP Primer RS-0

### Грунт для пластиковых деталей

**LU9525R** nax PP Primer RS-0 - грунт.

Однокомпонентный первичный грунт. Предназначен для обеспечения надлежащей адгезии слоев лакокрасочного покрытия на пластиковых деталях из полипропилена и его комбинаций (PP/EPDM).

#### ПРОДУКТ И ДОБАВКИ:

nax PP Primer RS-0 - грунт для пластиков

#### ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ:

nax PP Primer RS-0 ..... полиолефиновая смола.

#### ПОВЕРХНОСТИ ПРИГОДНЫЕ ДЛЯ ОБРАБОТКИ:

Все пластиковые детали из полипропилена и его комбинаций (PP/EPDM).

Рекомендуется применять для мягких полиуретановых деталей (PUR). В случае если пластиковые детали поставляются с заводским адгезионным грунтом, грунт для пластиков nax PP Primer RS-0 не наносится. В случае ремонта пятном, допускается небольшое попадание на старое лакокрасочное покрытие.

#### ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ:

Обезжирить, используя обезжириватель nax Silicon Off (Lower Static) (Т.Д. 06.03.).

Обработать абразивным материалом зернистостью P400.

Затем повторно обезжирить окрашиваемую поверхность обезжиривателем nax Silicon Off (Lower Static) (Т.Д. 06.03.) и антистатическим составом nax Anti-Electrostatic Agent (Т.Д.06.07.).

#### ПРОПОРЦИИ ПРИ СМЕШИВАНИИ:

Продукт - однокомпонентный, готов к применению.

При необходимости, особенно в случае использования продукта при высоких температурах окружающей среды (30°C и более), допустимо добавление разбавителя nax Multi Urethane Thinner (Т.Д.06.02.) в количестве 5-10%.

#### РАБОЧАЯ ВЯЗКОСТЬ:

12-14 сек. по вискозиметру DIN Cup 4 при 20°C.

#### РЕКОМЕНДОВАННЫЙ ТИП И НАСТРОЙКИ КРАСКОПУЛЬТА:

| Диаметр сопла: | Рабочее давление |
|----------------|------------------|
| 1.2 - 1.6 мм   | 1.5 - 2 бар      |

#### НАНЕСЕНИЕ:

Нанесите 1-2 тонких, равномерных, мокрых слоя, выдерживая необходимый временной интервал между слоями для межслойной подсушки. Во время межслойной сушки для ускорения процесса допускается использование обдува окрашенной поверхности сжатым воздухом.

#### ВАЖНО ПОМНИТЬ!

nax PP Primer RS-0 не является грунтом-наполнителем!

#### ПРИМЕЧАНИЕ!

Не пытайтесь заполнить им возможные царапины или сколы на поверхности детали. Нанесение слишком толстых или слишком тонких слоев может стать причиной слабой адгезии, что приведет к последующему отслоению всего лакокрасочного покрытия от поверхности пластиковой детали.

#### ТОЛЩИНА ПОКРЫТИЯ:

2-4 мкм на каждый слой.




nax Silicon Off (Lower Static)




P400



nax Silicon Off (Lower Static)



nax Anti-Electrostatic Agent




12-14 сек.  
Ford Cup 4 при 20°C.



1.2-1.6 мм  
1.5-2.0 бар



3-5 мин.



10-15 мин. 20°C.



nax Urethane Primer Surfacer  
PRO V1/ MEGA V1/Zitan.  
nax Admila ALPHA e³.







Используйте  
индивидуальные  
средства защиты

#### ОЧИСТКА ОБОРУДОВАНИЯ:

Нитроцеллюлозный разбавитель или nax Multi Urethane Thinner.  
При использовании аэрозольного баллончика: перевернуть и про-  
дуть.

#### ВРЕМЯ СУШКИ:

**Между слоями:** 3-5 минут при 20° С

**До нанесения последующего покрытия:** 10 - 15 минут при 20°С<sup>1</sup>

#### ПРИМЕЧАНИЯ!

<sup>1</sup> Во время межслойной сушки и перед нанесением последующего покрытия для ускорения процесса допускается применение обдува окрашенной поверхности сжатым воздухом.

#### ВАЖНО ПОМНИТЬ!

Фактическое время сушки между слоями и перед нанесением последующего покрытия, зависит от множества факторов, а именно: температуры воздуха в ОСК, выбранного разбавителя, толщины нанесенного слоя, применения или неприменения принудительного обдува воздухом окрашенной поверхности.

Для контроля готовности пленки к нанесению последующего слоя используйте «тест на сдвиг».

Для нанесения последующих покрытий не требуется предварительная шлифовка.

#### ПОСЛЕДУЮЩИЕ ПОКРЫТИЯ:

Грунт-выравниватель nax Urethane Primer Surfacer PRO V1, nax Urethane Primer Surfacer MEGA V1, nax Urethane Primer Surfacer Zitan.

Базовое покрытие nax Admila e<sup>3</sup>, nax Admila ALPHA e<sup>3</sup>.

#### ПРИМЕЧАНИЕ!

При нанесении грунтов-выравнивателей nax Urethane Primer Surfacer PRO V1, nax Urethane Primer Surfacer MEGA V1 или, nax Urethane Primer Surfacer Zitan на детали из пластика, используйте специальный отвердитель nax Bumper Hardener (ТД.04.07.) или пластификатор nax Softener Five (ТД.04.04.).

В случае нанесения базового покрытия nax Admila e<sup>3</sup> или nax Admila ALPHA e<sup>3</sup> непосредственно на первичный грунт nax PP Primer RS-0, в целях улучшения адгезии рекомендуется добавить в готовое к нанесению базовое покрытие 10% nax Admila Activator (ТД.04.06.).

#### VOC:

Теоретическая концентрация летучих соединений: ..... 801гр/литр

#### СРОК ДЕЙСТВИЯ ГАРАНТИРОВАННОГО КАЧЕСТВА:

nax PP Primer ..... 3 года в оригинальной закрытой заводской упаковке

#### УПАКОВКА:

nax PP Primer ..... банка 1 литр

#### ЦВЕТ:

Прозрачный (желтоватый)

#### ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ !

Данные продукты предназначены для использования только квалифицированным персоналом. [Смотри Паспорт Безопасности (MSDS)].

Смотри надписи на этикетках продуктов. Пользователь должен производить работы в соответствии с законодательно установленными государственными нормами по технике безопасности и правилами по обращению с отходами.

## nax Urethane Primer Surfacer PRO V1

### Грунт-выравниватель

LU9573 Грунт черный

LU9572 Грунт белый

LU9570 Грунт серый

Двухкомпонентный акрил-уретановый грунт-выравниватель для авто ремонта. Колеруется, прост в нанесении, быстро сохнет и легко шлифуется. Может применяться как в шлифуемом, так и в не шлифуемом варианте.

#### ПРОДУКТ И ДОБАВКИ:

nax Urethane Primer Surfacer PRO V1- грунт- выравниватель.

nax Ultra Hardener - отвердитель.

nax Multi Urethane Thinner - разбавитель (ТД.06.02.).

nax SB Alfa Color Base - тонеры для колеровки (ТД.04.08).

nax Softener Five - пластифицирующая добавка (ТД.04.04.).

nax Bumper Hardener - отвердитель-пластификатор (ТД.04.07.).

#### ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ:

Грунт-выравниватель

nax Urethane Primer Surfacer PRO V1 ..... акриловые смолы.

Отвердитель nax Ultra Hardener ..... полиизоцианатные смолы.

#### ПОВЕРХНОСТИ, ПРИГОДНЫЕ ДЛЯ ОБРАБОТКИ:

Сталь.

Оцинкованная сталь.

Алюминий.

Оригинальные автомобильные эмали.

Полиэфирные шпатлевки.

Эпоксидный грунт nax Uni Epoch 30 NC Primer Gray (ТД.02.02.).

Травящий грунт nax Vinylex 110 Active Primer (ТД.02.01.).

Грунт для пластиков nax PP Primer RS-0 (ТД.02.03.).

#### ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ:

##### Старые эмали:

- обезжирить nax Silicon off (Lower Static) (ТД. 06.03);
- сухое шлифование P180-P280 или мокрое шлифование P400;
- повторно обезжирить nax Silicon off (Lower Static) (ТД. 06.03).

##### Полиэфирные шпаклевки:

- обезжирить nax Silicon off (Lower Static) (ТД. 06.03);
- сухое шлифование P180-P280.

##### Стальные поверхности:

- обезжирить nax Silicon off (Lower Static) (ТД. 06.03);
- сухое шлифование P180-P220;
- повторно обезжирить nax Silicon off (Lower Static) (ТД. 06.03).

##### Алюминиевые поверхности:

- обезжирить nax Silicon off (Lower Static) (ТД. 06.03);
- сухое шлифование P220-P280;
- повторно обезжирить nax Silicon off (Lower Static) (ТД. 06.03).

##### Травящий грунт nax Vinylex 110 Active Primer:

Выдержите время для подсушки 1-5 минут при 20°C (ТД.02.01.).

#### ПРИМЕЧАНИЕ!

При работе с металлическими поверхностями, для получения качественного лакокрасочного покрытия, всегда наносите грунт nax Vinylex 110 Active Primer (ТД.02.01.) или эпоксидный грунт nax Uni Epoch 30 NC Primer Gray (ТД.02.02.) для обеспечения антикоррозионной защиты детали и надлежащей адгезии.

При окраске пластиковых деталей из полипропилена или его комбинаций (PP/EPDM), всегда применять грунт nax PP Primer RS-0 для обеспечения надлежащей адгезии.



nax Silicon off  
(Lower Static)  
(nax O-De Silicon off)




P180-P280



P400



100:15:10-40  
nax Urethane Prasurf PRO V1:  
Отвердитель nax Ultra Hardener  
Разбавитель nax Multi Urethane  
Thinner




18 - 21сек. по вискозиметру  
Ford Cup 4 при 20°C



1.3-2.0 мм  
1.5-2.0 бар



2-10 мин. при 20°C



2 ч при 20°C  
20 мин при 60°C



30 мин при 50°C





naх Admila Alpha e<sup>3</sup>  
или любое другое базовое  
покрытие серии naх.



Применять  
средства  
индивидуальной защиты!

### КОЛЕРОВКА:

При необходимости, грунт-выравниватель naх Urethane Primer Surfacer PRO V1 может быть доколерован тонерами naх Multi SB Alfa Color Base (ТД.04.08.). Общее количество добавляемых в грунт-выравниватель naх Urethane Primer Surfacer PRO V1 тонеров naх SB Alfa Color Base не должно превышать 10% от массы грунта. Так же можно достичь требуемого оттенка, смешивая между собой грунт naх Urethane Primer Surfacer PRO V1 стандартных цветов: черный, белый и серый.

### ПРОПОРЦИИ ПРИ СМЕШИВАНИИ

#### Шлифуемый вариант для металлических деталей:

**100%** ..... Грунт naх Urethane Primer Surfacer PRO V1;  
**15%** ..... Отвердитель naх Ultra Hardener;  
**10-40%** .... Разбавитель naх Multi Urethane Thinner.

#### Шлифуемый вариант для пластиковых деталей:

##### Вариант А.

**100 %** ..... Грунт naх Urethane Primer Surfacer PRO V1;  
**25%** ..... Отвердитель naх Bumper Hardener;  
**10-30%** .... Разбавитель naх Multi Urethane Thinner.

##### Вариант В.

**100%** ..... Грунт naх Urethane Primer Surfacer PRO V1;  
**15%** ..... Пластифицирующая добавка naх Softener Five;  
**17%** ..... Отвердитель naх Ultra Hardener;  
**15-40%** .... Разбавитель naх Multi Urethane Thinner.

#### Не шлифуемый вариант для металлических деталей:

**100%** ..... Грунт naх Urethane Primer Surfacer PRO V1  
**10-30%** .... Любой из лаков naх Multi Clear;  
**20%** ..... Отвердитель naх Ultra Hardener;  
**15-40%** .... Разбавитель naх Multi Urethane Thinner.

#### Не шлифуемый вариант для пластиковых деталей:

**100%** ..... Грунт naх Urethane Primer Surfacer PRO V1;  
**10-30%** .... Любой из лаков naх Multi Clear;  
**25%** ..... Отвердитель naх Bumper Hardener;  
**30-50%** .... Разбавитель naх Multi Urethane.

### ПРИМЕЧАНИЕ!

Все пропорции при смешивании - весовые.  
 При приготовлении рабочей смеси пользуйтесь весами naх Synergy Scale.

### Рабочая вязкость:

18 - 21сек., по вискозиметру Ford Cup 4 при 20°C.

### СРОК ГОДНОСТИ ГОТОВОЙ СМЕСИ

(ПРИ ДОБАВЛЕНИИ 20% РАЗБАВИТЕЛЯ):

|                                      | 10°C   | 20°C     | 30°C     |
|--------------------------------------|--------|----------|----------|
| Шлифуемый вариант                    | 3 часа | 2 часа   | 1 час    |
| Не шлифуемый вариант                 | 4 часа | 3 часа   | 1.5 часа |
| Для пластиковых деталей<br>Вариант А | 2 часа | 1.5 часа | 45 минут |
| Для пластиковых деталей<br>Вариант В | 2 часа | 1.5 часа | 45 минут |

### ВНИМАНИЕ!

Используйте готовую смесь сразу после смешивания. Не пытайтесь увеличить срок годности, путем добавления разбавителя.

## НАНЕСЕНИЕ:

Нанести несколько одинарных мокрых слоев, выдерживая необходимый временной интервал между слоями для межслойной подсушки. Во время межслойной сушки для ускорения процесса сушки допускается использование обдува окрашенной поверхности сжатым воздухом.

Не наносите слишком толстые слои. В случае необходимости наращивания толщины пленки, увеличьте количество слоев.

## РЕКОМЕНДОВАННЫЙ ТИП И НАСТРОЙКИ КРАСКОПУЛЬТА:

| Диаметр сопла: | Рабочее давление |
|----------------|------------------|
| 1.3 - 2.0 мм   | 1.5 - 2 бар      |

## ТОЛЩИНА ПЛЕНКИ ПОКРЫТИЯ:

Шлифуемый вариант: ..... 30-40 мкм на каждый одинарный слой

Не шлифуемый вариант: ..... 20-25 мкм на каждый одинарный слой

## ОЧИСТКА ОБОРУДОВАНИЯ:

Нитроцеллюлозный разбавитель или nax Multi Urethane Thinner.

## ВРЕМЯ СУШКИ:

**Между слоями:** от 2 до 10 минут при 20°C<sup>1</sup>

### Полная сушка.

| Шлифуемый вариант:         | при 20°C: | при 60°C: |
|----------------------------|-----------|-----------|
| До готовности к шлифованию | 2 часа    | 20 минут  |

| Не шлифуемый вариант:                                      | при 20°C:                | при 35°C:  |
|------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|
| До готовности к нанесению последующего (базового) покрытия | 10-12 минут <sup>2</sup> | 5-7 минут. |

| Варианты для пластиковых деталей: | при 20°C: | при 60°C: |
|-----------------------------------|-----------|-----------|
| До готовности к шлифованию        | 2 часа    | 20 минут  |

### ПРИМЕЧАНИЯ!

<sup>1</sup> и <sup>2</sup> во время межслойной сушки и перед нанесением последующего покрытия (базового) в шлифуемом и не шлифуемом варианте для ускорения процесса допускается применение обдува окрашенной поверхности сжатым воздухом.

### ВАЖНО ПОМНИТЬ!

Фактическое время сушки между слоями, а также до нанесения последующих покрытий зависит от множества факторов, а именно: температуры воздуха в ОСК, выбранного разбавителя, толщины нанесенного слоя, применения или неприменения принудительного обдува воздухом окрашенной поверхности.

Для контроля готовности пленки к нанесению последующего слоя используйте «тест на сдвиг».

## РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЗЕРНИСТОСТЬ АБРАЗИВНОГО МАТЕРИАЛА ДЛЯ ШЛИФОВАНИЯ ГРУНТА-НАПОЛНИТЕЛЯ:

Для мокрого ручного шлифования - P800 - P1000.

Для сухого механического шлифования - P320-P400 - P500.

Для сухого ручного шлифования - P500.

### ПРИМЕЧАНИЕ!

При мокром шлифовании, обеспечьте подсушку 20 минут при 20°C перед нанесением базового покрытия.

## ПОСЛЕДУЮЩИЕ ПОКРЫТИЯ:

Отделочное покрытие nax Admila Alpha e<sup>3</sup> (ТД.03.01.) или любое другое отделочное покрытие серии nax.





**ЦВЕТ ПРОДУКТА:**

Белый, Серый, Черный.

**VOC:**

Теоретическая концентрация летучих соединений: 630 гр./литр при 20% содержании разбавителя.

**УПАКОВКА:**

Грунт naх Urethane Primer Surfacer PRO V1: ..... банка 4 кг  
Разбавитель naх Multi Urethane Thinner: ..... банка 4 л  
Отвердитель naх Ultra Hardener: ..... банка 0,9 кг

**СРОК ДЕЙСТВИЯ ГАРАНТИРОВАННОГО КАЧЕСТВА:**

Грунт naх Urethane Primer Surfacer PRO V1: ..... 3 года  
в оригинальной заводской закрытой упаковке.  
Отвердитель naх Ultra Hardener: ..... 2 года  
в оригинальной заводской закрытой упаковке.

**ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ.**

Данные продукты предназначены для использования только квалифицированным персоналом. [Смотри Паспорт безопасности (MSDS)].  
Смотри надписи на этикетках продуктов.

Пользователь должен производить работы в соответствии с законодательно установленными государственными нормами по технике безопасности и правилами по обращению с отходами.

## nax Urethane Primer Surfacer MEGA V1

### Грунт-выравниватель

LU9580 Грунт черный

LU9578 Грунт серый

LU9579 Грунт белый

Быстро сохнущий двухкомпонентный акрил-уретановый грунт-выравниватель для авто ремонта. Обладает отличной наполняющей способностью и повышенной толщиной пленки.

#### ПРОДУКТ И ДОБАВКИ:

nax Urethane Primer Surfacer MEGA V1- грунт- выравниватель.

nax Ultra Hardener - отвердитель.

nax Multi Urethane Thinner - разбавитель (ТД.06.02.).

nax Softener Five - пластифицирующая добавка (ТД.04.04.).

nax Bumper Hardener - отвердитель-пластификатор (ТД.04.07.).

#### ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ:

Грунт-выравниватель

nax Urethane Primer Surfacer MEGA V1 ..... акриловые смолы.

Отвердитель nax Ultra Hardener ..... полиизоцианатные смолы.

#### ПОВЕРХНОСТИ, ПРИГОДНЫЕ ДЛЯ ОБРАБОТКИ:

Сталь.

Оцинкованная сталь.

Старые эмали.

Полиэфирные шпатлевки.

Эпоксидный грунт nax Uni Epoch 30 Primer (ТД.02.02.).

Травящий грунт nax Vinylex 110 Active Primer (ТД.02.01.).

Грунт для пластиков nax PP Primer RS-0 (ТД.02.03.).

#### ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ:

##### Старые эмали:

- обезжирить nax Silicon off (Lower Static) (ТД. 06.03);

- сухое шлифование P180-P280 или мокрое шлифование P400;

- повторно обезжирить nax Silicon off (Lower Static) (ТД. 06.03).

##### Полиэфирные шпаклевки:

- обезжирить nax Silicon off (Lower Static) (ТД. 06.03);

- сухое шлифование P180-P280.

##### Стальные поверхности:

- обезжирить nax Silicon off (Lower Static) (ТД. 06.03);

- сухое шлифование P180-P220;

- повторно обезжирить nax Silicon off (Lower Static) (ТД. 06.03).

##### Алюминиевые поверхности:

- обезжирить nax Silicon off (Lower Static) (ТД. 06.03);

- сухое шлифование P220-P280;

- повторно обезжирить nax Silicon off (Lower Static) (ТД. 06.03).

##### Травящий грунт nax Vinylex 110 Active Primer:

Выдержите время для подсушки 1-5 минут при 20°C (ТД.02.01.).

#### ПРИМЕЧАНИЕ!

При работе с металлическими поверхностями, для получения качественного лакокрасочного покрытия, всегда наносите грунт nax Vinylex 110 Active Primer (ТД.02.01.) или эпоксидный грунт nax Uni Epoch 30 NC Primer Gray (ТД.02.02.) для обеспечения антикоррозионной защиты детали и надлежащей адгезии.

При окраске пластиковых деталей из полипропилена или его комбинаций (PP/EPDM), всегда применять грунт nax PP Primer RS-0 для обеспечения надлежащей адгезии.



nax Silicon off  
(Lower Static)  
(nax O-De Silicon off)




P180-P280



P400



100:15:10:25  
nax Urethane Prasurf MEGA V1:  
Отвердитель nax Ultra Hardener:  
Разбавитель nax Multi Urethane  
Thinner




18 - 21сек. по вискозиметру  
Ford Cup 4 при 20°C




1,3-2,0 мм  
1,5-2,0 бар



2-10 мин. при 20°C



2 ч при 20°C  
15 мин при 60°C



30 мин при 50°C





нах Admila ALPHA e<sup>3</sup>  
или любое другое базовое  
покрытие серии нах.



Применять  
средства  
индивидуальной защиты!

## ПРОПОРЦИИ ПРИ СМЕШИВАНИИ:

### Вариант для металлических деталей:

**100%** ..... Грунт нах Urethane Primer Surfacer MEGA V1;  
**15%** ..... Отвердитель нах Ultra Hardener;  
**10-25%** .. Разбавитель нах Multi Urethane Thinner.

### Вариант для пластиковых деталей:

#### Вариант А.

**100%** ..... Грунт нах Urethane Primer Surfacer MEGA V1;  
**25%** ..... Отвердитель нах Bumper Hardener;  
**10-30%** .. Разбавитель нах Multi Urethane Thinner.

#### Вариант В.

**100%** ..... Грунт нах Urethane Primer Surfacer MEGA V1;  
**15%** ..... Пластифицирующая добавка нах Softener Five;  
**17%** ..... Отвердитель нах Ultra Hardener;  
**15-40%** .. Разбавитель нах Multi Urethane Thinner.

### ПРИМЕЧАНИЕ!

Все пропорции при смешивании - весовые.  
 При приготовлении рабочей смеси пользуйтесь весами нах Synergy Scale.  
 Грунт нах Urethane Primer Surfacer MEGA V1 в не шлифуемом варианте не применяется.

### РАБОЧАЯ ВЯЗКОСТЬ:

18 - 21 сек., по вискозиметру Ford Cup 4 при 20°C.

### СРОК ГОДНОСТИ ГОТОВОЙ СМЕСИ

(при добавлении 20% разбавителя):

**1 час** при 20°C.

### ВНИМАНИЕ!

Используйте готовую смесь сразу после смешивания. Не пытайтесь увеличить срок годности, путем добавления разбавителя.

### НАНЕСЕНИЕ:

Нанести 2 - 3 одинарных мокрых слоя, выдерживая необходимый временной интервал между слоями для межслойной подсушки.  
 Во время межслойной сушки для ускорения процесса допускается использование обдува окрашенной поверхности сжатым воздухом.  
 Не наносите слишком толстые слои. В случае необходимости наращивания толщины пленки, увеличьте количество слоев.

### РЕКОМЕНДОВАННЫЙ ТИП И НАСТРОЙКИ КРАСКОПУЛЬТА:

| Диаметр сопла: | Рабочее давление |
|----------------|------------------|
| 1.3 - 2.0 мм   | 1.5 - 2.0 бар    |

### ТОЛЩИНА ПЛЕНКИ ПОКРЫТИЯ:

50-60 мкм на каждый одинарный слой.

### ОЧИСТКА ОБОРУДОВАНИЯ:

Нитроцеллюлозный разбавитель или нах Multi Urethane Thinner.

### ВРЕМЯ СУШКИ:

**Между слоями:** от 2 до 10 минут при 20°C<sup>1</sup>

#### Полная сушка.

##### Шлифуемый вариант:

До готовности к шлифованию

при 20°C:  
2 часа

при 60°C:  
15 минут

##### Варианты для пластиковых деталей:

До готовности к шлифованию

при 20°C:  
2 часа

при 60°C:  
15 минут

**ПРИМЕЧАНИЕ!**

<sup>1</sup> Во время межслойной сушки для ускорения процесса допускается применение обдува окрашенной поверхности сжатым воздухом.

**ВАЖНО ПОМНИТЬ!**

Фактическое время сушки между слоями зависит от множества факторов, а именно: температуры воздуха в ОСК, выбранного разбавителя, толщины нанесенного слоя, применения или неприменения принудительного обдува воздухом окрашенной поверхности.

Для контроля готовности пленки к нанесению последующего слоя используйте «тест на сдвиг».

**РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЗЕРНИСТОСТЬ АБРАЗИВНОГО МАТЕРИАЛА  
ДЛЯ ШЛИФОВАНИЯ ГРУНТА-НАПОЛНИТЕЛЯ:**

Для мокрого ручного шлифования - P800-P1000.

Для сухого механического шлифования - P320-P400 - P500.

Для сухого ручного шлифования - P500.

**ПРИМЕЧАНИЕ!**

При мокром шлифовании, обеспечьте подсушку 20 минут при 20°C перед нанесением базового покрытия.

**ПОСЛЕДУЮЩИЕ ПОКРЫТИЯ:**

Отделочное покрытие naх Admila ALPHA e<sup>3</sup> (ТД.03.01.01.) или любое другое отделочное покрытие серии naх.

**ЦВЕТ ПРОДУКТА:**

Белый, Серый, Черный.

**VOC:**

Теоретическая концентрация летучих соединений: 550 гр/литр при 10% содержании разбавителя.

**УПАКОВКА:**

Грунт naх Urethane Primer Surfacer MEGA V1: ..... банка 4 кг

Отвердитель naх Ultra Hardener: ..... банка 0,9 кг

Разбавитель naх Multi Urethane Thinner: ..... банка 4 л

**СРОК ДЕЙСТВИЯ ГАРАНТИРОВАННОГО КАЧЕСТВА:**

Грунт naх Urethane Primer Surfacer MEGA V1: ..... 3 года  
в оригинальной заводской закрытой упаковке.

Отвердитель naх Ultra Hardener: ..... 2 года  
в оригинальной заводской закрытой упаковке

**ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ.**

Данные продукты предназначены для использования только квалифицированным персоналом. [Смотри Паспорт безопасности (MSDS)]. Смотри надписи на этикетках продуктов.

Пользователь должен производить работы в соответствии с законодательно установленными государственными нормами по технике безопасности и правилами по обращению с отходами.





nax Silicon Off (Lower Static)



P400




nax Silicon Off (Lower Static)




nax Anti-Electrostatic Agent



Тщательно встряхните перед применением.



Дистанция до окрашиваемой поверхности 15-20 см.



3-5 мин.



10-15 мин. 20°C.



После применения перевернуть и продуть.

## nax PP Primer (Aerosol type)

### Грунт для пластиковых деталей

**LU9524** nax PP Primer(Aerosol type) - грунт.

Однокомпонентный первичный грунт. Предназначен для обеспечения надлежащей адгезии слоев лакокрасочного покрытия на пластиковых деталях из полипропилена и его комбинаций (PP/EPDM).

#### ПРОДУКТ И ДОБАВКИ:

nax PP Primer(Aerosol type) - грунт для пластиков, аэрозоль.

#### ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ:

nax PP Primer - полиолефиновая смола.

#### ПОВЕРХНОСТИ, ПРИГОДНЫЕ ДЛЯ ОБРАБОТКИ:

Все пластиковые детали из полипропилена и его комбинаций (PP/EPDM), Рекомендуется применять в случае ремонта пятном или при окраске небольших деталей.

Допускается небольшое попадание на старое лакокрасочное покрытие.

#### ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ:

Обезжирить, используя обезжириватель nax Silicon Off (Lower Static) (Т.Д. 06.03.).

Обработать абразивным материалом зернистостью P400.

Затем повторно обезжирить окрашиваемую поверхность обезжиривателем nax Silicon Off (Lower Static) (Т.Д. 06.03.) и антистатическим составом nax Anti-Electrostatic Agent (ТД.06.07.).

#### ПРОПОРЦИИ ПРИ СМЕШИВАНИИ:

Продукт - однокомпонентный, готов к применению.

Тщательно встряхните баллончик перед использованием.

#### НАНЕСЕНИЕ:

Нанесите 1-3 тонких, равномерных, мокрых слоя, выдерживая необходимый временной интервал между слоями для межслойной подсушки. Дистанция до окрашиваемой поверхности - 15-20 см. Во время межслойной сушки для ускорения процесса допускается использование обдува окрашенной поверхности сжатым воздухом.

#### ВАЖНО ПОМНИТЬ!

nax PP Primer (Aerosol type) не является грунтом-наполнителем!

Не пытайтесь заполнить им возможные царапины или сколы на поверхности детали. Нанесение слишком толстых или слишком тонких слоев может стать причиной слабой адгезии, что приведет к последующему отслоению всего лакокрасочного покрытия от поверхности пластиковой детали.

#### ТОЛЩИНА ПОКРЫТИЯ:

2-4 мкм на каждый слой.

#### ОЧИСТКА ОБОРУДОВАНИЯ:

Перевернуть аэрозольный баллончик и продуть.

**ВРЕМЯ СУШКИ:**

**Между слоями:** ..... 3-5 минут при 20°C  
 До нанесения последующего покрытия: ... 10 - 15 минут при 20°C<sup>1</sup>

**ПРИМЕЧАНИЯ!**

<sup>1</sup> Во время межслойной сушки и перед нанесением последующего покрытия для ускорения процесса допускается применение обдува окрашенной поверхности сжатым воздухом.

**ВАЖНО ПОМНИТЬ!**

Фактическое время сушки между слоями и перед нанесением последующего покрытия, зависит от множества факторов, а именно: температуры воздуха в ОСК, выбранного разбавителя, толщины нанесенного слоя, применения или неприменения принудительного обдува воздухом окрашенной поверхности.

Для контроля готовности пленки к нанесению последующего слоя используйте «тест на сдвиг».

Для нанесения последующих покрытий не требуется предварительная шлифовка.

**ПОСЛЕДУЮЩИЕ ПОКРЫТИЯ:**

Грунт-выравниватель nax Urethane Primer Surfacer PRO V1,  
 Грунт-выравниватель nax Urethane Primer Surfacer MEGA V1.  
 Грунт-выравниватель nax Urethane Primer Surfacer Zitan.  
 Базовое покрытие nax Admila ALPHA e<sup>3</sup>.

**ПРИМЕЧАНИЕ!**

При нанесении грунтов-выравнивателей nax Urethane Primer Surfacer PRO V1, nax Urethane Primer Surfacer MEGA V1 или nax Urethane Primer Surfacer Zitan на детали из пластика, используйте специальный отвердитель nax Bumper Hardener (ТД.04.07.) или пластификатор nax Softener Five (ТД.04.04.).

В случае нанесения базового покрытия nax Admila e<sup>3</sup> или nax Admila ALPHA e<sup>3</sup> непосредственно на первичный грунт nax PP Primer, в целях улучшения адгезии рекомендуется добавить в готовое к нанесению базовое покрытие 10% nax Activator (Т.Д.04.06.).

**VOC:**

Теоретическая концентрация летучих соединений: ..... 801 гр/литр

**СРОК ДЕЙСТВИЯ ГАРАНТИРОВАННОГО КАЧЕСТВА:**

nax PP Primer (Aerosol type) ..... 3 года  
 в оригинальной закрытой заводской упаковке.

**УПАКОВКА:**

nax PP Primer (Aerosol type) ..... аэрозольный баллон 480 гр.

**ЦВЕТ:**

Прозрачный (желтоватый).

**ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ !**

Данные продукты предназначены для использования только квалифицированным персоналом. [Смотри Паспорт Безопасности (MSDS)]. Смотри надписи на этикетках продуктов. Пользователь должен производить работы в соответствии с законодательно установленными государственными нормами по технике безопасности и правилами по обращению с отходами.

nax Urethane Primer Surfacer  
 PRO V1 / MEGA V1/Zitan.  
 nax Admila ALPHA e<sup>3</sup>



Используйте  
 индивидуальные  
 средства защиты





nax Silicon Off (Lower Static)




P280-P320




nax Silicon Off (Lower Static)



Встряхните перед применением 30 сек.



Дистанция до окрашиваемой поверхности 20-25 см.



25-30 мин.



4 ч. 20°C.



После применения перевернуть и продуть.



Базовое покрытие nax Admila ALPHA e<sup>3</sup>.

## nax Chipping Primer (Aerosol)

### Антигравийное покрытие

**XPX041** nax Chipping Primer Black (Aerosol) - антигравийное покрытие.

Однокомпонентное, окрашиваемое антигравийное на основе сольвента в аэрозольной упаковке.

Улучшает адгезию с последующими покрытиями, придает покрытию пластичность, гибкость, а также сопротивляемость сколам от камней и гравия.

#### ПРОДУКТ И ДОБАВКИ:

nax Chipping Primer Black (Aerosol) - антигравийное покрытие, аэрозоль.

#### ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ:

nax Chipping Primer Black (Aerosol) - акриловые и алкидные смолы.

#### ПОВЕРХНОСТИ ПРИГОДНЫЕ ДЛЯ ОБРАБОТКИ:

Старые эмали.

Грунт - выравниватель nax Urethane Primer Surfacer PRO V1 (Т.Д. 02.04.)

Грунт - выравниватель nax Urethane Primer Surfacer MEGA V1 (Т.Д. 02.05.)

Грунт - выравниватель nax Urethane Primer Surfacer Zitan (Т.Д. 02.08.)

#### ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ:

Обезжирить, используя nax Silicon Off (Lower Static) (Т.Д. 06.03.).

Обработать поверхность абразивным материалом зернистостью P280 -P320. Далее повторно обезжирить nax Silicon Off (Lower Static) (Т.Д. 06.03.)

#### ПРОПОРЦИИ ПРИ СМЕШИВАНИИ:

Продукт - однокомпонентный, готов к применению.

Встряхните баллончик перед использованием. После появления характерного звука шарика внутри баллончика тщательно встряхивайте баллончик в течение 30 секунд.

#### НАНЕСЕНИЕ:

Нанесите 2-3 тонких, равномерных, мокрых слоя, выдерживая необходимый временной интервал между слоями для межслойной подсушки. Дистанция до окрашиваемой поверхности - 20-25 см.

Не наносите слишком толстые слои. Если состав ложится на окрашиваемую поверхность вспененным, заново встряхните баллончик и увеличьте дистанцию при нанесении.

Для нанесения требуемой формы покрытия, баллончик комплектуется насадками-носиками разной формы.

#### ОЧИСТКА ОБОРУДОВАНИЯ:

Перевернуть аэрозольный баллончик и продуть.

#### ВРЕМЯ СУШКИ:

**Между слоями:** ..... 25-30 минут при 20°C.

**До нанесения последующего покрытия:** ..... 4 часа при 20°C.

#### ВАЖНО ПОМНИТЬ!

Фактическое время сушки между слоями и перед нанесением последующего покрытия, зависит от множества факторов, а именно: температуры воздуха в ОСК, толщины нанесенного слоя, применения или неприменения принудительного обдува воздухом окрашенной поверхности.

Для контроля готовности пленки к нанесению последующего слоя используйте «тест на сдвиг».

Для нанесения последующих покрытий не требуется предварительная шлифовка.

**ПОСЛЕДУЮЩИЕ ПОКРЫТИЯ:**

Базовое покрытие naх Admila ALPHA e<sup>3</sup>.

**VOC:**

Теоретическая концентрация летучих соединений: ..... 720 гр/литр

**СРОК ДЕЙСТВИЯ ГАРАНТИРОВАННОГО КАЧЕСТВА:**

naх Chipping Primer (Aerosol type) ..... 3 года  
 в оригинальной закрытой заводской упаковке.

**УПАКОВКА:**

naх Chipping Primer (Aerosol) ..... аэрозольный баллон 480 гр

**ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ !**

Данные продукты предназначены для использования только квалифицированным персоналом. [Смотри Паспорт Безопасности (MSDS)].  
 Смотри надписи на этикетках продуктов. Пользователь должен производить работы в соответствии с законодательно установленными государственными нормами по технике безопасности и правилами по обращению с отходами.

Используйте  
индивидуальные  
средства защиты









nax Silicon off  
(Lower Static)  
( nax O-De Silicon off)



P400




100:10:40-60  
nax URETHANE PRASUF ZITAN :  
Отвердитель nax Ultra Hardener:  
Разбавитель nax Multi Urethane  
Thinner



18 - 21 сек. по вискозиметру  
Ford Cup 4 при 20°C



1.3-1.6 мм  
1.5-2.0 бар



10 мин. при 20°C



2 ч при 20°C  
20 мин при 60°C



Возможна ИК-сушка

## nax Urethane Primer Surfacer Zitan wet-on-wet

### Универсальный грунт-выравниватель

**LU9583** Грунт черный

**LU9581** Грунт белый

**LU9582** Грунт серый

Быстро сохнущий двухкомпонентный акрил-уретановый грунт-выравниватель для авто ремонта. Сокращает время окраски при использовании метода «мокрый-по-мокрому».

### ПРОДУКТ И ДОБАВКИ:

nax URETHANE PRASUF ZITAN - грунт- выравниватель.

nax Ultra Hardener - отвердитель.

nax Multi Urethane Thinner - разбавитель (ТД.06.02.).

nax Bumper Hardener - отвердитель-пластификатор (ТД.04.07.).

### ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ:

Грунт-выравниватель nax URETHANE PRASUF ZITAN .... акриловые смолы  
Отвердитель nax Ultra Hardener ..... полиизоцианатные смолы

### ПОВЕРХНОСТИ, ПРИГОДНЫЕ ДЛЯ ОБРАБОТКИ:

Сталь.

Оцинкованная сталь,

Алюминий,

Новые загрунтованные катафорезным грунтом детали

Старое лакокрасочное покрытие за исключением термопластичных.

Эпоксидный грунт nax Uni Epoch 30 Primer (ТД.02.02.).

Травящий грунт nax Vinylex 110 Active Primer (ТД.02.01.).

Грунт для пластиков nax PP Primer RS-0 (ТД.02.03.).

### ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ:

#### Новые загрунтованные детали (катафорезный грунт):

- обезжирить nax Silicon off (Lower Static) (ТД. 06.03);

- сухое шлифование P400 или выше;

- повторно обезжирить nax Silicon off (Lower Static ) (ТД. 06.03).

### ПРИМЕЧАНИЕ!

При работе с оцинкованной сталью и алюминиевыми поверхностями, для получения качественного лакокрасочного покрытия, рекомендуется наносить эпоксидный грунт nax Uni Epoch 30 NC Primer (ТД.02.02.) или nax Vinylex 110 Active Primer (ТД. 02.01.) для надлежащей адгезии.

### ПРОПОРЦИИ ПРИ СМЕШИВАНИИ

#### Не шлифуемый вариант («мокрый-по-мокрому»)

##### для металлических деталей:

**100%** ..... Грунт-выравниватель nax URETHANE PRASUF ZITAN;

**10%** ..... Отвердитель nax Ultra Hardener;

**40-60%** ... Разбавитель nax Multi Urethane.

#### Шлифуемый вариант для металлических деталей:

**100%** ..... Грунт-выравниватель nax URETHANE PRASUF ZITAN;

**10%** ..... Отвердитель nax Ultra Hardener;

**20-40%** ... Разбавитель nax Multi Urethane Thinner.

#### Не шлифуемый вариант («мокрый-по-мокрому»)

##### для деталей из пластика:

**100%** ..... Грунт-выравниватель nax URETHANE PRASUF ZITAN;

**20%** ..... Отвердитель nax Bumper Hardener;

**40-60%** ... Разбавитель nax Multi Urethane Thinner.

**Шлифуемый вариант для деталей из пластика:**
**100%** ..... Грунт-выравниватель naх URETHANE PRASUF ZITAN;

**20%** ..... Отвердитель naх Bumper use Hardener;

**20-40%** ... Разбавитель naх Multi Urethane Thinner.

**ПРИМЕЧАНИЕ!**

Запрещено использование пластифицирующей добавки naх Softener Five при окраске деталей из пластика.

Грунт-выравниватель naх URETHANE PRASUF ZITAN WHITE может быть подколерован с помощью базовых тонеров naх Admila Alpha.

**Пропорции смешивания (доколерованная версия):**
**100%** ..... Грунт-выравниватель naх URETHANE PRASUF ZITAN;

**10%** ..... Базовые тонеры naх Admila Alpha);

**10%** ..... Отвердитель naх Ultra Hardener;

**40-60%** ... Разбавитель naх Multi Urethane Thinner.

**ПРИМЕЧАНИЕ!**

Все пропорции при смешивании - весовые.

При приготовлении рабочей смеси пользуйтесь весами naх Synergy Scale.

**СРОК ГОДНОСТИ ГОТОВОЙ СМЕСИ**

(при добавлении 30% разбавителя):

|                                                                    | 10°C          | 20°C            | 30°C            |
|--------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|-----------------|
| <b>Стандартное разведение-отвердитель naх Ultra Hardener</b>       | <b>4 часа</b> | <b>3 часа</b>   | <b>1.5 часа</b> |
| <b>Для пластиковых деталей-отвердитель naх Bumper use Hardener</b> | <b>2 часа</b> | <b>1.5 часа</b> | <b>45 минут</b> |

**ВНИМАНИЕ!**

Используйте готовую смесь сразу после смешивания. Не пытайтесь увеличить срок годности, путем добавления разбавителя.

**СПОСОБЫ НАНЕСЕНИЕ:**
**Не шлифуемая версия («мокрый-по-мокрому»): 1-2 слоя\*;**

\*для пластиковых деталей 2-3 слоя с толщиной пленки не менее 25 мкм.

**Шлифуемая версия: 2-3 слоя;**

Нанести несколько одинарных мокрых слоев, выдерживая необходимый временной интервал между слоями для межслойной подсушки.

Во время межслойной сушки для ускорения процесса рекомендуется использование обдува окрашенной поверхности сжатым воздухом.

Не наносите слишком толстые слои. В случае необходимости наращивания толщины пленки, увеличьте количество слоев.

**РЕКОМЕНДОВАННЫЙ ТИП И НАСТРОЙКИ КРАСКОПУЛЬТА:**

| <b>Диаметр сопла:</b> | <b>Рабочее давление:</b> |
|-----------------------|--------------------------|
| 1.3 - 1.6 мм          | 1.5 - 2 бар              |

**ТОЛЩИНА ПЛЕНКИ ПОКРЫТИЯ:**

Шлифуемый вариант: ..... 20 мкм на каждый одинарный слой.

Не шлифуемый вариант: ..... 10-15 мкм на каждый одинарный слой.

**ОЧИСТКА ОБОРУДОВАНИЯ:**

Нитроцеллюлозный разбавитель или naх Multi Urethane Thinner.

P400-P500


 naх Admila Alpha e<sup>3</sup>  
или любое другое базовое  
покрытие серии naх.

 Применять  
средства  
индивидуальной защиты!




#### ВРЕМЯ СУШКИ:

Между слоями: ..... до 10 минут при 20°C

**Мокрый по мокрому  
(до готовности к нанесению  
последующего (базового) покрытия):**

Для контроля готовности пленки используйте «тест на сдвиг».

#### Полная сушка:

**Шлифуемый вариант:**

До готовности к шлифованию

**при 20°C:**

2 часа

**при 60°C:**

20 минут

#### ВАЖНО ПОМНИТЬ!

Фактическое время сушки между слоями, а также до нанесения последующих покрытий зависит от множества факторов, а именно: температуры воздуха в ОСК, выбранного разбавителя, толщины нанесенного слоя, применения или неприменения принудительного обдува воздухом окрашенной поверхности.

Для контроля готовности пленки к нанесению последующего слоя используйте «тест на сдвиг».

#### РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЗЕРНИСТОСТЬ АБРАЗИВНОГО МАТЕРИАЛА ДЛЯ ШЛИФОВАНИЯ ГРУНТА-НАПОЛНИТЕЛЯ:

Для мокрого ручного шлифования - P800-P1000.

Для сухого механического шлифования - P320-P400 - P500.

Для сухого ручного шлифования - P500.

#### ПОСЛЕДУЮЩИЕ ПОКРЫТИЯ:

Отделочное покрытие нах Admila Alpha e<sup>3</sup> (ТД.03.01.) или любое другое отделочное покрытие серии нах.

#### ЦВЕТ ПРОДУКТА:

Белый, Серый, Черный.

#### ВОС:

Теоретическая концентрация летучих соединений: 697гр/литр при 50% содержании разбавителя.

#### УПАКОВКА:

Грунт нах Urethane Primer Surfacer Zitan: ..... банка 4 кг

Разбавитель нах Multi Urethane Thinner: ..... банка 4 л

Отвердитель нах Ultra Hardener: ..... банка 0,9 кг

#### СРОК ДЕЙСТВИЯ ГАРАНТИРОВАННОГО КАЧЕСТВА:

Грунт нах Urethane Primer Surfacer Zitan: ..... 3 года в оригинальной заводской закрытой упаковке.

Отвердитель нах Ultra Hardener: ..... 2 года в оригинальной заводской закрытой упаковке.

#### ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ.

Данные продукты предназначены для использования только квалифицированным персоналом. [Смотри Паспорт безопасности (MSDS)].

Смотри надписи на этикетках продуктов.

Пользователь должен производить работы в соответствии с законодательно установленными государственными нормами по технике безопасности и правилами по обращению с отходами.

## naх Pita Primer (Aerosol)

### Усилитель адгезии

**LU9577** naх Pita Primer (Aerosol) - грунт-усилитель адгезии.

Однокомпонентный, грунт на основе сольвента в аэрозольной упаковке. Улучшает адгезию с последующими покрытиями.

#### ПРОДУКТ И ДОБАВКИ:

Pita Primer (Aerosol) - усилитель адгезии

#### ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ:

naх Pita Primer (Aerosol) - акриловые и алкидные смолы.

#### ПОВЕРХНОСТИ ПРИГОДНЫЕ ДЛЯ ОБРАБОТКИ:

Старые эмали, за исключением термoplastичных.

Пластик типов PP, PC, ABS, PVC, FRP, PBT.

Сталь.

Гальваническая сталь.

Нержавеющая сталь.

#### ПРИМЕЧАНИЕ!

При окраске деталей из алюминия, рекомендуется использовать эпоксидный грунт naх Uni Epoch 30 Primer NC Primer Gray (Т.Д. 02.02.).

При окраске деталей из неизвестного пластика, рекомендуется провести предварительный тест на адгезию.

При окраске последующего базового покрытия на водной основе, рекомендуется применение грунта-наполнителя.

#### ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ:

Обезжирить, используя naх Silicon Off (Lower Static) (Т.Д. 06.03.).

#### ПРОПОРЦИИ ПРИ СМЕШИВАНИИ:

Продукт - однокомпонентный, готов к применению.

Тщательно встряхните баллончик перед использованием.

#### НАНЕСЕНИЕ:

Нанесите 2-3 тонких, равномерных, мокрых слоя, выдерживая необходимый временной интервал между слоями для межслойной подсушки. Дистанция до окрашиваемой поверхности 20 см.

Не наносите naх Pita Primer (Aerosol) на поверхности большой площади.

Продукт предназначен для применения на ограниченной площади, в труднодоступных для предварительной обработки местах, а также для локального ремонта.

#### ОЧИСТКА ОБОРУДОВАНИЯ:

Перевернуть аэрозольный баллончик и продуть.

#### ВРЕМЯ СУШКИ:

До нанесения последующего покрытия: 10-20 минут при 20°C.

#### ВАЖНО ПОМНИТЬ!

Фактическое время сушки между слоями и перед нанесением последующего покрытия, зависит от множества факторов, а именно: температуры воздуха в ОСК, толщины нанесенного слоя, применения или неприменения принудительного обдува воздухом окрашенной поверхности.

Для контроля готовности пленки к нанесению последующего слоя используйте «тест на сдвиг».




naх Silicon Off  
(Lower Static)




Встряхните перед  
применением.



Дистанция до  
окрашиваемой  
поверхности 20-25  
см.



3-5 мин.



10-20 мин 20°C.



После применения  
перевернуть и продуть.



Грунт-выравниватель  
naх Primer Surfacер PRO V1/  
MEGA V1/ Zitan  
Базовое покрытие  
naх Admila ALPHA e³.



Используйте  
средства  
индивидуальной защиты





**ПОСЛЕДУЮЩИЕ ПОКРЫТИЯ:**

Грунт-выравниватель naх Urethane Primer Surfacer PRO V1 (Т.Д. 02.04.)

Грунт-выравниватель naх Urethane Primer Surfacer MEGA V1 (Т.Д. 02.05.)

Грунт-выравниватель naх Urethane Primer Surfacer Zitan (Т.Д. 02.08.)

Базовое покрытие naх Admila ALPHA e<sup>3</sup> (Т.Д. 03.03.01.)

**VOC:**

Теоретическая концентрация летучих соединений ..... 720 гр/литр

**СРОК ДЕЙСТВИЯ ГАРАНТИРОВАННОГО КАЧЕСТВА:**

naх Pita Primer (Aerosol) ..... 3 года  
в оригинальной закрытой заводской упаковке.

**УПАКОВКА:**

naх Pita Primer (Aerosol) ..... аэрозольный баллон 480 гр

**ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ!**

Данные продукты предназначены для использования только квалифицированным персоналом. [Смотри Паспорт Безопасности (MSDS)].

Смотри надписи на этикетках продуктов. Пользователь должен производить работы в соответствии с законодательно установленными государственными нормами по технике безопасности и правилами по обращению с отходами.

## naх Admila ALPHA e<sup>3</sup>

### Базовое покрытие

Однокомпонентное базовое покрытие для авторемонта, разработанное на основе новейших реологических технологий.

Простое в нанесении, долговечное, с высокой укрывающей способностью.

#### ПРОДУКТ И ДОБАВКИ:

Базовое покрытие - naх Admila ALPHA e<sup>3</sup>

Разбавитель: naх STABI Stabilizer (ТД.06.04.)

#### СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДОБАВКИ:

naх Admila e<sup>3</sup> Colorbase Additive. (ТД.04.01.)

naх Admila e<sup>3</sup> Gradater. (ТД.04.02.)

naх Admila e<sup>3</sup> 281 Adjusting Clear. (ТД.03.06.)

naх Admila e<sup>3</sup> Activator. (ТД.04.06.)

naх Multi SC Color II. (ТД.03.02.)

naх E-Cube Additive for Silver. (ТД.04.09.)

naх Admila Sole Grey. (ТД.03.03.)

naх Admila Sole Grey Light. (ТД.03.03.)

#### ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ:

naх Admila ALPHA e<sup>3</sup> ..... специальные акриловые смолы.

#### СМЕШИВАНИЕ ЦВЕТА И КОЛЕРОВКА:

Допустимые компоненты для приготовления базового покрытия требуемого цвета:

базовые тонеры ..... naх Admila;

базовые тонеры ..... naх Admila ALPHA;

перламутровые тонеры ..... naх Multi Mica base;

ксияраликовые тонеры ..... naх Multi Neo Mica base;

слабоконцентрированные тонеры ..... naх Multi SC Color II;

специальный связующий компонент ... naх Admila 281 Adjusting Clear.

#### ПОВЕРХНОСТИ, ПРИГОДНЫЕ ДЛЯ ОБРАБОТКИ:

Все существующие автомобильные покрытия, за исключением термопластичных.

Грунт-выравниватель naх Urethane Primer Surfacer PRO V1 (ТД.02.04.),

Грунт-выравниватель naх Urethane Primer Surfacer MEGA V1 (ТД.02.05.),

Грунт-выравниватель naх Urethane Primer Surfacer Zitan (ТД.02.08.),

Грунт для пластиков naх PP Primer RS-0 (ТД.02.03.).

#### ВНИМАНИЕ!

Нельзя наносить базовое покрытие naх Admila ALPHA e<sup>3</sup> на антикоррозийный грунт naх Vinylex 110 Active Primer и эпоксидный грунт naх Uni Epoch 30 Primer.

#### ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ:

Старые отделочные покрытия: обезжирить с помощью naх Silicon Off Lower Static, используя две салфетки. Зашлифовать ремонтное пятно сухой шлифовальной бумагой P320 затем P400\* или водостойкой (ручное шлифование с водой) шлифовальной бумагой P600, P800\*.

#### \* ПРИМЕЧАНИЕ:

При окраске цветами типа «светлый металлик или перламутр», на конечном этапе подготовки поверхности рекомендуется использовать шлифовальную бумагу зернистостью P500 или (выше) P1000 соответственно и шлифовальную машинку с ходом эксцентрика не более 3 мм.



naх Silicon Off Lower Static  
naх O-de Silicon Of



P320-P400  
P500




P600- P800  
P1000



naх Silicon Off Lower Static



100:20-40  
naх Admila ALPHA e<sup>3</sup>:  
naх STABI Stabilizer




13-15 сек по вискози-метру  
FORD CUP 4 при 20°C



1,2 - 1,4 мм,  
1,5 - 2 бар



2 - 3 мин. при 20°C



3-10 мин. при 20°C





Любой из лаков серии nax.



Применяйте средства индивидуальной защиты.

#### ПРОПОРЦИИ ПРИ СМЕШИВАНИИ:

**100%** ..... nax Admila ALPHA e<sup>3</sup>

**20-40%** ..... nax STABI Stabilizer

#### ВНИМАНИЕ!

Все пропорции при смешивании - весовые.

При приготовлении рабочей смеси пользуйтесь электронными весами nax Synergy Scale.

#### ВЫБОР РАЗБАВИТЕЛЯ NAX STABI STABILIZER В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ:

|           | 10°C | 15°C | 20°C | 25°C | 30°C | 35°C | 40°C |
|-----------|------|------|------|------|------|------|------|
| STABI #10 |      |      |      |      |      |      |      |
| STABI #20 |      |      |      |      |      |      |      |
| STABI #30 |      |      |      |      |      |      |      |
| STABI #40 |      |      |      |      |      |      |      |

Более подробная информация. См. Т.Д. 06.04.

**РАБОЧАЯ ВЯЗКОСТЬ ПО ВИСКОЗИМЕТРУ FORD CUP 4, ПРИ 20°C:** 13 - 15 сек.

#### СРОК ГОДНОСТИ ПОСЛЕ СМЕШИВАНИЯ:

6 месяцев в плотно закрытой таре, перед использованием тщательно перемешать.

#### ПРИМЕЧАНИЕ:

Срок годности после смешивания базового покрытия nax Admila ALPHA e<sup>3</sup> с добавками см.:

nax Admila e<sup>3</sup> Activator - ТД.04.06.

nax Admila e<sup>3</sup> Colorbase Additive - (ТД.04.01.).

#### РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ТИП И НАСТРОЙКА КРАСКОПУЛЬТА:

| Диаметр сопла: | Рабочее давление |
|----------------|------------------|
| 1.3 - 1.4 мм   | 1.5 - 2 бар      |

#### НАНЕСЕНИЕ:

Нанести несколько тонких, равномерных слоев до полной укрывистости поверхности, выдерживая паузу между слоями, избегая "перепыла", контролируя равномерный розлив базового покрытия. Во время межслойной сушки, для ускорения процесса сушки, допускается использовать обдув окрашенной поверхности сжатым воздухом. Не наносить толстые слои.

После получения однотонного покрытия (полной укрывистости поверхности) на светлых цветах типа металлик нанесите один дополнительный „выравнивающий“ слой, понизив рабочее давление воздуха до 0.8 - 1.0 бар и увеличив дистанцию до окрашиваемой поверхности до 25 - 35 см.

#### КОНЕЧНАЯ ТОЛЩИНА ПЛЕНКИ БАЗОВОГО ПОКРЫТИЯ:

15-20 мкм в зависимости от цвета базового покрытия.

#### УКРЫВАЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ:

Теоретический расход -  $\approx 100 \text{ гр/м}^2$ .\*

#### \* ПРИМЕЧАНИЕ:

Практический расход зависит от ряда факторов, в том числе: от геометрической формы детали, шероховатости поверхности, метода, техники и условий нанесения.

## ВРЕМЯ СУШКИ\*:

### Межслойная сушка:

Стандартный вариант, при 20°C: ..... 2 - 3 мин.

С применением обдува сж. воздухом, при 20°C: ..... 0,5 - 1 мин.

### Окончательная сушка перед нанесением лака:

при 20°C: ..... 3 - 10 мин.

#### \*Примечание:

Во время межслойной сушки для ускорения процесса допускается применение обдува окрашенной поверхности сжатым воздухом, при условии нанесения тонких слоев.

#### Важно понимать.

Фактическое время сушки между слоями, а также перед нанесением прозрачного лака зависит от многих факторов: температуры воздуха в ОСК, типа выбранного разбавителя nax STABI Stabilizer, толщины нанесенного слоя базового покрытия, применения или неприменения принудительного обдува воздухом окрашенной поверхности.

Для контроля готовности лакокрасочной пленки к нанесению последующего слоя базового покрытия или прозрачного лака используйте «тест на сдвиг».

## ОЧИСТКА ОБОРУДОВАНИЯ:

Нитроцеллюлозные разбавители или разбавитель nax Multi Urethane Thinner.

## Последующие покрытия:

Все существующие покрывные лаки серии nax.

nax Multi Eco 10 Glass Clear (ТД. 05.02.)

nax Multi Eco 20 LX Clear (ТД. 05.08.)

nax Multi 80 Neo Alba Clear (ТД. 05.05.01.)

nax MightyLac G-II 295 New Ceramic Clear (ТД. 05.06.)

## VOC:

Теоретическая концентрация летучих веществ ..... 770 гр./л.

## СРОК ДЕЙСТВИЯ ГАРАНТИРОВАННОГО КАЧЕСТВА\*:

nax Admila ALPHA e<sup>3</sup> ..... 3 года в оригинальной заводской закрытой упаковке.

nax STABI Stabilizer ..... 3 года в оригинальной заводской закрытой упаковке.

## ТАРА И УПАКОВКА:

nax Admila ALPHA e<sup>3</sup> ..... банка 0,9 кг и 3,6 кг


nax STABI Stabilizer ..... канистра 4 л.

## ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ!

Данные продукты предназначены для использования только квалифицированным персоналом. [Смотри „Паспорт безопасности“ MSDS]. Смотри надписи на этикетках продуктов.

Пользователь должен производить работы в соответствии с законодательно установленными государственными нормами по технике безопасности и правилами по обращению с отходами.





См. ТД.



Применяйте средства индивидуальной защиты.

## nax Multi SC Color II

### Специальные тонеры

Предназначены для "тонкой" колеровки базового покрытия nax Admila Alpha e<sup>3</sup>.

#### ОПИСАНИЕ:

Слабоконцентрированные тонеры в системе базового покрытия nax Admila Alpha e<sup>3</sup>. Концентрация и сила цвета в десять раз ниже чем у стандартных тонеров данной системы базового покрытия.

Используются как в стандартных формулах для получения требуемого оттенка цвета, так и рекомендованы для точной доколоровки цветов и при работе с малым количеством готовой краски требуемого цвета.

#### ПРИМЕНЕНИЕ:

Применяются и добавляются в количестве согласно исходной формуле на цвет, а также может применяться дополнительно в требуемом количестве при колеровке цвета краски.

Максимальное количество тонеров nax Multi SC Color II в смеси не должно превышать 10%.

#### ПРИМЕЧАНИЕ!

Перед применением хорошо встряхнуть!

#### ЦВЕТ ПРОДУКТА:

|                                             |             |
|---------------------------------------------|-------------|
| nax Multi SC Color II 1309 Cinquacia red    | красный     |
| nax Multi SC Color II 1320 White            | белый       |
| nax Multi SC Color II 1339 Mapico yellow    | желтый      |
| nax Multi SC Color II 1396 Cyanine blue     | синий       |
| nax Multi SC Color II 1411 Tinting black    | черный      |
| nax Multi SC Color II 1428 Cyanine green    | зеленый     |
| nax Multi SC Color II 1431 Indian red       | красный     |
| nax Multi SC Color II 1465 Fresh blue       | синий       |
| nax Multi SC Color II 1489 Blue black       | темно-синий |
| nax Multi SC Color II 1525 Grass green      | зеленый     |
| nax Multi SC Color II 1611 Tinting black NP | черный      |

#### VOC:

Теоретическая концентрация летучих соединений: ..... 618 гр/литр

#### СРОК ДЕЙСТВИЯ ГАРАНТИРОВАННОГО КАЧЕСТВА:

nax Multi SC Color II ..... 3 года  
в оригинальной заводской закрытой упаковке.

#### УПАКОВКА:

nax Multi SC Color II ..... пластиковая бутылка 400 гр

#### ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ !

Данные продукты предназначены для использования только квалифицированным персоналом. [Смотри Паспорт Безопасности (MSDS)]. Смотри надписи на этикетках продуктов.

Пользователь должен производить работы в соответствии с законодательно установленными государственными нормами по технике безопасности и правилами по обращению с отходами.

## nax Admila Alpha Sole Grey nax Admila Alpha Sole Grey Light

### Специальные тонеры

**SJA589** nax Admila Alpha Sole Grey

**SJA588** nax Admila Alpha Sole Grey Light

Специальный тонер-добавка в базовое покрытие nax Admila Alpha для улучшения укрывающей способности.

#### ОПИСАНИЕ:

Специальный тонер-добавка на основе акриловых смол для добавления в базовое покрытие для улучшения укрывающей способности.

#### ПРИМЕНЕНИЕ:

Применяются согласно рекомендациям, данным в примечаниях к формуле на цвет в электронной базе данных nax Web-VIF или добавляется в базовую краску в пропорции 1:1 (базовое покрытие nax Admila Alpha : nax Admila Alpha Sole Grey/nax Admila Alpha Sole Grey Light) для нанесения первого укрывающего слоя (подложки), с последующим перекрытием основной базовой краской nax Admila Alpha.

Добавка nax Admila Alpha Sole Grey используется для малоукрывистых темных цветов, добавка nax Admila Alpha Sole Grey Light используется для малоукрывистых светлых цветов.

Не использовать в чистом виде, перед применением размешать.

Добавки nax Admila Alpha Sole Grey и nax Admila Alpha Sole Grey Light могут применяться как с базовым покрытием nax Admila e<sup>3</sup>, так и с базовым покрытием nax Admila Alpha e<sup>3</sup>.

#### ЦВЕТ ПРОДУКТА:

nax Admila Alpha Sole Grey - серый

nax Admila Alpha Sole Grey Light - светло-серый

#### VOC:

Теоретическая концентрация летучих соединений ..... 686 гр/литр

#### СРОК ДЕЙСТВИЯ ГАРАНТИРОВАННОГО КАЧЕСТВА:

nax Admila Alpha Sole Grey ..... 3 года  
в оригинальной заводской закрытой упаковке.

nax Admila Alpha Sole Grey Light ..... 3 года  
в оригинальной заводской закрытой упаковке.

#### УПАКОВКА:

nax Admila Alpha Sole Grey ..... банка 0,9 кг

nax Admila Alpha Sole Grey Light ..... банка 0,9 кг


#### ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ !

Данные продукты предназначены для использования только квалифицированным персоналом. [Смотри Паспорт Безопасности (MSDS)]. Смотри надписи на этикетках продуктов.

Пользователь должен производить работы в соответствии с законодательно установленными государственными нормами по технике безопасности и правилами по обращению с отходами.




См. ТД.



Применяйте  
средства  
индивидуальной защиты.





См. ТД.



Применяйте средства индивидуальной защиты.

## nax Multi 151 Flip-Flop Controller nax Multi 153 Flip-Flop Controller Strong

### Специальные добавки

**RUR 243** nax Multi 151 Flip-Flop Controller

**RUR 365** nax Multi 153 Flip-Flop Controller Strong

Предназначены для изменения оттенка базового покрытия в красках типа металлик и перламутр.

#### ОПИСАНИЕ:

Специальные пигменты-добавки для изменения оттенка цвета базового покрытия.

Добавляя nax Multi 151 Flip-Flop Controller или nax Multi 153 Flip-Flop Controller Strong в краску типа металлик или перламутр, оттенок краски под острым углом становится более светлым. Оттенок краски под прямым углом становится немного темнее («грязнее»), а также блеск металликовых или перламутровых частиц становится сильнее, частицы выглядят более крупными.

Эффект от воздействия на частицы металлика или перламутра специальных добавок nax Multi 151 Flip-Flop Controller и nax Multi 153 Flip-Flop Controller Strong одинаковый как на вид под острым углом, так и на вид под прямым углом. Но поскольку специальная добавка nax Multi 153 Flip-Flop Controller Strong имеет более концентрированный состав, влияние на частицы металлика или перламутра в краске от добавки nax Multi 153 Flip-Flop Controller Strong приблизительно на 30-40% сильнее, чем влияние добавки nax Multi 151 Flip-Flop Controller.

#### ПРИМЕНЕНИЕ:

Применяются и добавляются в количестве согласно исходной цветовой формуле. А также дополнительно в требуемом количестве при колеровке цвета краски.

Не допускается применение добавок nax Multi 151 Flip-Flop Controller и nax Multi 153 Flip-Flop Controller Strong одновременно в одной смеси.

Для предотвращения ухудшения адгезии между базовым покрытием и прозрачным лаком не добавляйте nax Multi 151 Flip-Flop Controller более 25% от общего количества смеси.

Перед применением хорошо встряхнуть!

#### ЦВЕТ ПРОДУКТА:

Полупрозрачный - белый.

#### VOC:

Теоретическая концентрация летучих соединений: ..... 770 гр/литр

#### СРОК ДЕЙСТВИЯ ГАРАНТИРОВАННОГО КАЧЕСТВА:

nax Multi 151 Flip-Flop Controller ..... 3 года  
в оригинальной заводской закрытой упаковке.

nax Multi 153 Flip-Flop Controller Strong ..... 3 года  
в оригинальной заводской закрытой упаковке.

#### УПАКОВКА:

nax Multi 151 Flip-flop Controller ..... бутль 0,8 кг  
nax Multi 153 Flip-flop Controller Strong ..... бутль 0,4 кг

#### ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ!

Данные продукты предназначены для использования только квалифицированным персоналом. [Смотри Паспорт Безопасности (MSDS)]. Смотри надписи на этикетках продуктов.

Пользователь должен производить работы в соответствии с законодательно установленными государственными нормами по технике безопасности и правилами по обращению с отходами.

## naх Admila Alpha 901 Binder

### Связующий компонент

**SJA 498** naх Admila Alpha 901 Binder

#### ОПИСАНИЕ:

Компонент на основе акриловых смол. Используется для улучшения адгезии между цветными пигментами и связующим в базовом покрытии.

#### ПРИМЕНЕНИЕ:

Применяются и добавляются в количестве согласно исходной цветовой формуле.

А также при дополнительной колеровке в случае:

1. Если масса тонов металлик (либо цветной металлик) и naх Admila Alpha 320 White в смеси в конечном итоге будет составлять меньше 75% от общего количества, необходимо добавить naх Admila Alpha 901 Binder в количестве 20% от массы других базовых тонов (naх Multi Mica, naх Multi Flip-Flop Controllers, naх Admila Adjusting Clear, naх Multi SC Color, цветные базовые тоны naх Admila Alpha).

#### Пример:

При дополнительной колеровке на 100 г. исходной краски, смешанной по формуле naх WEB-Vif, были добавлены 20 г. цветных тонов naх Admila Alpha и naх Multi SC Color, 2 г. металлика, 5 г. naх Multi Flip-Flop Controller. После добавления всех тонов необходимо добавить еще 5 г. naх Admila 901Binder для улучшения адгезии, т.е. 20% от 25 г. (20 г. цветных тонов naх Admila и naх Multi SC Color + 5 г. naх Multi Flip-Flop Controller).

2. В прозрачном перламутровом слое 3-х слойных перламутровых покрытий количество naх Admila Alpha 901 Binder также должно составлять 20% от общей массы тонов.

#### ПРИМЕЧАНИЕ!

Недостаточное количество naх Admila Alpha 901 Binder может являться причиной слабой адгезии базового слоя краски, а так же может повлиять на правильную ориентацию перламутровых и металликовых частиц в краске. Поэтому убедитесь в том, что добавили необходимое количество naх Admila Alpha 901 после колеровки.

Добавление naх Admila Alpha 901 Binder может немного повлиять на цвет краски. Убедитесь, что проверили цвет перед нанесением краски. Сделайте контрольный тест.

#### ЦВЕТ ПРОДУКТА:

Полупрозрачный, белый.

#### ВОС:

Теоретическая концентрация летучих соединений: ..... 730 гр/литр

#### СРОК ДЕЙСТВИЯ ГАРАНТИРОВАННОГО КАЧЕСТВА:

naх Admila Alpha 901 Binder ..... 3 года  
в оригинальной заводской закрытой упаковке.

#### УПАКОВКА:


naх Admila Alpha 901 Binder ..... банка 3.4 кг

#### ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ !

Данные продукты предназначены для использования только квалифицированным персоналом. [Смотри Паспорт Безопасности (MSDS)]. Смотри надписи на этикетках продуктов. Пользователь должен производить работы в соответствии с законодательно установленными государственными нормами по технике безопасности и правилами по обращению с отходами.



См. ТД.



Применяйте  
средства  
индивидуальной защиты.







nax Silicon off (Lower Static)  
nax O-De Silicon off



1.2-1.4 мм  
1.5-2.0 бар



10-15 минут  
при 20°C.



Применяйте  
средства  
индивидуальной защиты.

## nax Admila Alpha e<sup>3</sup> 281 Adjusting Clear

### Связующий компонент

**SJA549** nax Admila Alpha e<sup>3</sup> 281 Adjusting Clear

Специальный связующий компонент. Применяется в базовом покрытии nax Admila Alpha e<sup>3</sup> для правильной ориентации частиц металлика и перламутра при колеровке.

#### ОПИСАНИЕ:

Специальный связующий компонент, на основе акриловых смол, который обеспечивает правильную ориентацию металлических или перламутровых частиц в слое базового покрытия. Также может использоваться в качестве предварительного слоя при частичной окраске деталей.

#### ПРИМЕНЕНИЕ:

##### При колеровке:

1. В случаях когда общее количество всех добавленных в перламутровую краску трехслойных покрытий добавок nax Multi 151 Flip-Flop Controller или nax Multi 153 Flip-Flop Controller Strong (ТД.03.04.) превышает 25% от общего количества тонеров в формуле, рекомендуется добавить в такую смесь nax Admila Alpha e<sup>3</sup> 281 Adjusting Clear в количестве понижающем их концентрацию до допустимой, т.е. не более 25% от общего количества. При этом, в краску следует добавить nax Admila Alpha 901 Binder в количестве 20% от массы добавленного выше nax Admila Alpha e<sup>3</sup> 281 Adjusting Clear.
2. После добавления nax Admila Alpha e<sup>3</sup> 281 Adjusting Clear, необходимо добавить связующее nax Admila Alpha 901 Binder (ТД.03.05.) в количестве 20% от веса nax Admila Alpha e<sup>3</sup> 281 Adjusting Clear для обеспечения необходимой адгезии базового покрытия.

##### В качестве предварительного слоя:

В случаях локальной окраски, пред нанесением базового покрытия nax Admila Alpha e<sup>3</sup> рекомендуется нанести nax Admila Alpha e<sup>3</sup> 281 Adjusting Clear в качестве предварительного прозрачного слоя. Это делает ремонтную поверхность однородной позволяя избежать появления видимой границы базового покрытия по краям ремонтного пятна. При этом, в nax Admila Alpha e<sup>3</sup> 281 Adjusting Clear следует добавить разбавитель nax STABl Stabilizer для более высоких температур, в сравнении с добавленным в базовое покрытие, в количестве 40%.

#### ПОВЕРХНОСТИ, ПРИГОДНЫЕ ДЛЯ ОБРАБОТКИ:

При использовании в качестве подложки:

Все существующие автомобильные покрытия, за исключением термопластичных.

#### ПРОПОРЦИИ СМЕШИВАНИЯ В СЛУЧАЯХ ЛОКАЛЬНОЙ ОКРАСКИ, ПЕРЕД НАНЕСЕНИЕМ БАЗОВОГО ПОКРЫТИЯ:

**100%** ..... nax Admila Alpha e<sup>3</sup> 281 Adjusting Clear

**40%** ..... nax STABl Stabilizer

#### Примечание!

Все пропорции при смешивании - весовые.

При приготовлении рабочей смеси пользуйтесь весами nax Synergy Scale.

#### РЕКОМЕНДОВАННЫЙ ТИП И НАСТРОЙКИ КРАСКОПУЛЬТА:

| Диаметр сопла: | Рабочее давление |
|----------------|------------------|
| 1.2 - 1.4 мм   | 1.5 - 2 бар      |

**НАНЕСЕНИЕ КАЧЕСТВЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СЛОЯ:**

Нанесите один тонкий, равномерный полумокрый слой на часть детали или на всю деталь, избегая перепыла.

**ЦВЕТ:**

Прозрачный.

**ОЧИСТКА ОБОРУДОВАНИЯ:**

Растворитель, разбавитель или nax Multi Urethane Thinner.

**ПОСЛЕДУЮЩИЕ ПОКРЫТИЯ:**

Базовое покрытие nax Admila Alpha e<sup>3</sup>.  
 Любые прозрачные лаки серии nax.

**VOC:**

Теоретическая концентрация летучих соединений: ..... 882 гр./литр  
 при добавлении 10% разбавителя.

**СРОК ДЕЙСТВИЯ ГАРАНТИРОВАННОГО КАЧЕСТВА:**

nax Admila Alpha e<sup>3</sup> 281 Adjusting Clear ..... 3 года  
 в оригинальной заводской закрытой упаковке.


**УПАКОВКА:**

Прозрачный биндер nax Admila Alpha e<sup>3</sup> 281 Adjusting Clear ... банка 4 л


**ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ !**

Данные продукты предназначены для использования только квалифицированным персоналом. [Смотри Паспорт Безопасности (MSDS)]. Смотри надписи на этикетках продуктов.

Пользователь должен производить работы в соответствии с законодательно установленными государственными нормами по технике безопасности и правилами по обращению с отходами.



100:10:20-40  
nax Admila Alpha e<sup>3</sup>:  
nax Colour Base Ad-ditive:  
nax STABI Stabilizer



См. Т.Д.



Используйте  
индивидуальные  
средства защиты

## nax Admila e<sup>3</sup> Color Base Additive

Специальная добавка в базовое покрытие.

**SJA445** Добавка nax Admila e<sup>3</sup> Color Base Additive

Добавка в базовое покрытие для повышения укрывающей способности белых солидных цветов и белых подложек трехслойных перламутровых красок.

### ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ:

Специальная добавка для повышения укрывающей способности белых солидных цветов и белых подложек в трехслойных перламутровых покрытиях. Позволяет уменьшить количество наносимых слоев.

### ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ:

Добавка

nax Admila e<sup>3</sup> Color Base Additive ..... специальные акриловые смолы

### Пропорции при смешивании:

**100%** ..... nax Admila Alpha e<sup>3</sup> Base Coat - базовое покрытие.

**10%** ..... nax Admila e<sup>3</sup> Color Base Additive - добавка.

**20-40%** ... nax STABI Stabilizer - разбавитель.

### Примечание!

Все пропорции при смешивании - весовые.

При приготовлении рабочей смеси пользуйтесь весами nax Synergy Scale.

### РЕКОМЕНДОВАННЫЙ ТИП И НАСТРОЙКИ КРАСКОПУЛЬТА:

| Диаметр сопла: | Рабочее давление |
|----------------|------------------|
| 1.2 - 1.4 мм   | 1.5 - 2 бар      |

### НАНЕСЕНИЕ:

Наносится как первичный слой, подложка перед нанесением базового покрытия nax Admila Alpha e<sup>3</sup> (ТД.03.01.).

### ВРЕМЯ СУШКИ:

Такое же, как и nax Admila Alpha e<sup>3</sup> (ТД.03.01.).

### ПОСЛЕДУЮЩИЕ ПОКРЫТИЯ:

Любой из лаков серии nax.

### СРОК ГОДНОСТИ ГОТОВОЙ СМЕСИ:

15 часов при 10°C.

10 часов при 20°C.

7 часов при 30°C.

5 часов при 40°C.

### ПРИМЕЧАНИЕ:

Используйте готовую смесь в пределах срока годности. Храните в закрытой таре во избежании контакта с влагой, содержащейся в воздухе.

### ЦВЕТ ПРОДУКТА:

Прозрачный

### ВОС:

Теоретическая концентрация летучих соединений ..... 469 гр/литр

### СРОК ДЕЙСТВИЯ ГАРАНТИРОВАННОГО КАЧЕСТВА:

Добавка nax Admila e<sup>3</sup> Color Base Additive: ..... 3 года  
в оригинальной заводской закрытой упаковке.

**Упаковка:**


Добавка nax Admila e<sup>3</sup> Color Base Additive ..... 1 литр

**ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ !**


Данные продукты предназначены для использования только квалифицированным персоналом. [Смотри Паспорт Безопасности (MSDS)]. Смотри надписи на этикетках продуктов.

Пользователь должен производить работы в соответствии с законодательно установленными государственными нормами по технике безопасности и правилами по обращению с отходами.





100:20-40 : 30-50  
 nax Admilla Alpha e<sup>3</sup>  
 nax STABI Stabilizer  
 nax Admilla e<sup>3</sup> Gradator



См. Т.Д.



Используйте  
 индивидуальные  
 средства защиты

## nax Admilla e<sup>3</sup> Gradator

### Специальная добавка

#### SJA452 Добавка nax Admilla e<sup>3</sup> Gradator

Добавка в базовое покрытие. Применяется для устранения видимой границы последнего слоя при окраске методом «плавного перехода» цветов типа светлый серебристый металлик.

#### ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ:

Специальная добавка в базовое покрытие для устранения видимой границы последнего слоя при окраске методом «плавного перехода» на базовом покрытии цветов типа светлый серебристый металлик.

#### ПРИМЕНЕНИЕ:

Добавляется в разбавленное разбавителем nax STABI Stabilizer базовое покрытие nax Admilla Alpha e<sup>3</sup> в количестве от 30% до 50% по весу. Добавление nax Admilla e<sup>3</sup> Gradator следует производить в отдельной таре.

#### ПРИМЕЧАНИЕ:

При работе с некоторыми цветами возможно незначительное изменение цвета при добавлении данного компонента в готовую краску. В таких случаях, рекомендуется выполнить тестовое напыление до начала работ по окраске переходом.

#### ПРОПОРЦИИ ПРИ СМЕШИВАНИИ:

100% ..... nax Admilla Alpha e<sup>3</sup> Base Coat - базовое покрытие.  
 20-40% ..... nax STABI Stabilizer - разбавитель.  
 30-50% ..... nax Admilla e<sup>3</sup> Gradator - добавка.

#### ПРИМЕЧАНИЕ!

Все пропорции при смешивании - весовые.  
 При приготовлении рабочей смеси пользуйтесь весами nax Synergy Scale.

#### РЕКОМЕНДОВАННЫЙ ТИП И НАСТРОЙКИ КРАСКОПУЛЬТА:

| Диаметр сопла: | Рабочее давление |
|----------------|------------------|
| 1.2 - 1.4 мм   | 1.5 - 2 бар      |

#### НАНЕСЕНИЕ:

При окраске методом плавного перехода, нанесите один тонкий равномерный слой базового покрытия nax Admilla Alpha e<sup>3</sup> с добавкой nax Admilla e<sup>3</sup> Gradator на границу зоны плавного перехода.

#### ВРЕМЯ СУШКИ:

Такое же как и nax Admilla Alpha e<sup>3</sup> (Т.Д. 03.01.01.).

#### ПОСЛЕДУЮЩИЕ ПОКРЫТИЯ:

Любой из лаков серии nax.

#### ЦВЕТ ПРОДУКТА:

Белый, полупрозрачный.

#### VOC:

Теоретическая концентрация летучих соединений: ..... 814 гр/литр

#### СРОК ДЕЙСТВИЯ ГАРАНТИРОВАННОГО КАЧЕСТВА:

Добавка для переходов nax Admilla e<sup>3</sup> Gradator: ..... 3 года  
 в оригинальной заводской закрытой упаковке.


**УПАКОВКА:**

Добавка для переходов нах Admila e<sup>3</sup> Gradator: ..... 0.8 кг

**ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ !**

Данные продукты предназначены для использования только квалифицированным персоналом. [Смотри Паспорт Безопасности (MSDS)].  
Смотри надписи на этикетках продуктов.

Пользователь должен производить работы в соответствии с законодательно установленными государственными нормами по технике безопасности и правилами по обращению с отходами.



См. Т.Д.


 Используйте  
индивидуальные  
средства защиты

## nax Multi Flat Base Super

### Матовая добавка

**XPX019** nax Multi Flat Base Super.

Специальная добавка, понижающая уровень глянца лака, «матовая добавка».

#### ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ:

Добавляется в любой из лаков серии nax в зависимости от требований к уровню глянца окрашиваемой поверхности.

Область применения - окраска частей кузова, имеющих отличие по блеску с лакокрасочным покрытием кузова автомобиля.

#### ПРОПОРЦИИ ПРИ СМЕШИВАНИИ:

| Тип лака \ Уровень Глянца, % | 100% блеска | 70% блеска | 50% блеска | 30% блеска | 5% блеска |
|------------------------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|
| <b>(2:1)</b>                 | 0%          | 22-26%     | 34-38%     | 43-47%     | 56-60%    |
| <b>(3:1)</b>                 | 0%          | 32-36%     | 40-44%     | 46-50%     | 56-60%    |
| <b>(4:1)</b>                 | 0%          | 27-31%     | 40-44%     | 49-53%     | 58-62%    |
| <b>(5:1)</b>                 | 0%          | 25-29%     | 38-42%     | 48-52%     | 57-61%    |
| <b>(8:1)</b>                 | 0%          | 19-23%     | 27-31%     | 34-38%     | 48-52%    |
| <b>(10:1)</b>                | 0%          | 20-24%     | 28-32%     | 36-40%     | 52-54%    |

#### ПРИМЕЧАНИЕ:

Порядок смешивания компонентов:

1. Лак;
2. Матовая добавка;
3. Отвердитель;
4. Разбавитель.

Все пропорции при смешивании - весовые.

При приготовлении рабочей смеси пользуйтесь весами nax Synergy Scale.

Перед добавлением отвердителя тщательно перемешайте смесь лака и добавки nax Multi Flat Base Super.

#### ЦВЕТ ПРОДУКТА:

Белый полупрозрачный.

#### КОММЕНТАРИИ ПО ПРОДУКТУ:

Рекомендуется перед нанесением сделать контрольное тест-напыление, поскольку уровень глянца так же может зависеть от условий нанесения.

#### ПРИМЕЧАНИЕ!

Перед применением хорошо перемешать (2-3 минуты)!

#### ВОС:

Теоретическая концентрация летучих соединений.....837 гр/литр

#### СРОК ДЕЙСТВИЯ ГАРАНТИРОВАННОГО КАЧЕСТВА:

Матовая добавка для лаков - nax Multi Flat Base Super .....3 года в оригинальной заводской закрытой упаковке.

#### УПАКОВКА:

nax Multi Flat Base Super ..... банка 0,9 кг

#### ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ!

Данные продукты предназначены для использования только квалифицированным персоналом. [Смотри Паспорт Безопасности (MSDS)].

Смотри надписи на этикетках продуктов.

Пользователь должен производить работы в соответствии с законодательными установленными государственными нормами по технике безопасности и правилами по обращению с отходами.

## nax Softener Five

### Эластичная добавка

**RUX105** nax Softener Five

Специальная добавка, придающая эластичность лакокрасочному покрытию при окраске деталей из различных пластмасс. Изменяя добавляемое количество добавки nax Softener Five, можно обеспечить необходимую эластичность покрытия, которая позволит выдержать возможную деформацию детали во время эксплуатации без повреждений.

#### ПРОДУКТ И ДОБАВКИ:

Добавка nax Softener Five.

#### ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ:

Добавка nax Softener Five ..... специальная полиэфирная смола

#### ПРОПОРЦИИ ПРИ СМЕШИВАНИИ:

Эластичная добавка nax Softener Five может смешиваться с грунтами-выравнивателями nax Urethane Primer Surfacer PRO V1, nax Urethane Primer Surfacer MEGA V1 и лаком nax Multi 80 Neo Alba Clear при окраске деталей из пластика. Пропорции при смешивании меняются в зависимости от типа окрашиваемого пластика и продукта, в который добавляется nax Softener Five. (См. приложение: «Типы пластиков»).

Возможно добавление разбавителя в смесь на 10% больше, чем в обычном случае, поскольку при смешивании продуктов с nax Softener Five рабочая смесь становится более густой.

|                                            | Исходный продукт | Добавка nax Softener Five | Отвердитель nax Ultra Hardener |
|--------------------------------------------|------------------|---------------------------|--------------------------------|
| Лак nax Multi 80 Neo Alba Clear            | 100%             | max 20%                   | 20%                            |
| Грунт nax Urethane Primer Surfacer PRO V1  | 100%             | max 15%                   | 17%                            |
| Грунт nax Urethane Primer Surfacer MEGA V1 | 100%             | max 15%                   | 17%                            |

#### ПРИМЕЧАНИЕ!

Все пропорции при смешивании - весовые.

При приготовлении рабочей смеси пользуйтесь весами nax Synergy Scale.

#### ВРЕМЯ СУШКИ:


При использовании пластифицирующей добавки nax Softener Five время сушки следует увеличить на 10-20 минут.

#### СРОК ГОДНОСТИ ГОТОВОЙ СМЕСИ:


| Срок годности рабочей смеси (при добавлении nax Softener Five): | при 10°C | при 20°C | при 30°C |
|-----------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|
| Лак nax Multi 80 Neo Alba Clear                                 | 3 часа   | 2 часа   | 1 час    |
| Грунт nax Urethane Primer Surfacer PRO V1                       | 2 часа   | 1.5 часа | 30 минут |
| Грунт nax Urethane Primer Surfacer MEGA V1                      | 2 часа   | 1.5 часа | 30 минут |



См.  
таблицу



См.  
Таблицу



Используйте  
индивидуальные  
средства защиты





**СРОК ДЕЙСТВИЯ ГАРАНТИРОВАННОГО КАЧЕСТВА:**

Добавка nax Softener Five ..... 3 года  
в оригинальной заводской закрытой упаковке.

**УПАКОВКА:**

Добавка nax Softener Five ..... банка 500 гр

**ЦВЕТ:**

Добавка nax Softener Five ..... Прозрачный

**VOC:**

Теоретическая концентрация летучих соединений ..... 218 гр/литр

**ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ!**

Данные продукты предназначены для использования только квалифицированным персоналом. [Смотри Паспорт безопасности (MSDS)].  
Смотри надписи на этикетках продуктов.  
Пользователь должен производить работы в соответствии с законодательно установленными государственными нормами по технике безопасности и правилами по обращению с отходами.



## naх Admila e<sup>3</sup> Activator

### Специальная добавка в базовое покрытие

**SJB109** naх Admila e<sup>3</sup> Activator

Специальная добавка-активатор, конвертирующая базовое покрытие naх Admila Alpha e<sup>3</sup> в одностадийную версию при окраске внутренних поверхностей.

#### ПРОДУКТ И ДОБАВКИ:

Добавка naх Admila e<sup>3</sup> Activator.

#### ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ:

Добавка naх Admila e<sup>3</sup> Activator ..... полиизоцианатные смолы

#### ПРИМЕНЕНИЕ:

Добавляется в базовое покрытие naх Admila Alpha e<sup>3</sup> при окраске внутренних поверхностей, скрытых от прямого атмосферного воздействия, таких как: подкапотное пространство, багажный отсек и других. Образует долговечное и химически стойкое покрытие. В случае применения добавки naх Admila e<sup>3</sup> Activator нанесение последующего лакового слоя не требуется.

#### ПРОПОРЦИИ ПРИ СМЕШИВАНИИ:

**100%** ..... naх Admila Alpha e<sup>3</sup> Base Coat - базовое покрытие.

**10%** ..... naх Admila e<sup>3</sup> Activator - добавка.

**20-40%** ..... naх STABI Stabilizer - разбавитель.

#### ВНИМАНИЕ!

Все пропорции при смешивании - весовые.

При приготовлении рабочей смеси пользуйтесь весами naх Synergy Scale.

#### СРОК ГОДНОСТИ ГОТОВОЙ СМЕСИ:

6 часов при 10°C.

4 часа при 20°C.

2 часа при 30°C.

#### ПРИМЕЧАНИЕ!

Используйте готовую смесь в пределах срока годности. Храните в закрытой таре во избежании контакта с влагой из воздуха. Не применять для окраски наружных поверхностей.

#### РЕКОМЕНДОВАННЫЙ ТИП И НАСТРОЙКИ КРАСКОПУЛЬТА:

| Диаметр сопла: | Рабочее давление |
|----------------|------------------|
| 1.3 - 1.4 мм   | 1.5 - 2 бар      |

#### НАНЕСЕНИЕ:

см. Базовое покрытие naх Admila Alpha e<sup>3</sup> (ТД.03.01.).

#### ВРЕМЯ СУШКИ:

**Между слоями:** 5-10 минут при 20° С<sup>1</sup>

**Полная сушка**      **при 20°C:**      **при 60°C:**  
20-30 минут      10 минут

#### ПРИМЕЧАНИЕ!


<sup>1</sup> Во время межслойной сушки для ускорения процесса допускается применение обдува окрашенной поверхности сжатым воздухом.

#### ЦВЕТ:


Прозрачный.



100:10: 20-40  
naх Admila e<sup>3</sup>:  
naх Activator:  
naх STABI



20 - 30 мин. при 20°C  
10 мин. при 60°C



См. naх Admila Alpha e<sup>3</sup>  
(Т.Д. 03.01.01.)



Используйте  
индивидуальные  
средства защиты





**VOC:**

Теоретическая концентрация летучих соединений: ..... 60 гр/литр

**СРОК ДЕЙСТВИЯ ГАРАНТИРОВАННОГО КАЧЕСТВА:**

Добавка naх Admila e<sup>3</sup> Activator ..... 3 года  
в оригинальной заводской закрытой упаковке.

**УПАКОВКА:**

Добавка naх Admila e<sup>3</sup> Activator ..... банка 1 литр

**ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ!**

Данные продукты предназначены для использования только квалифицированным персоналом. [Смотри Паспорт безопасности (MSDS)].  
Смотри надписи на этикетках продуктов.

Пользователь должен производить работы в соответствии с законодательно установленными государственными нормами по технике безопасности и правилами по обращению с отходами.

## naх Bumper Hardener

### Специальный отвердитель

**RUX108** naх Bumper Hardener

Специальный отвердитель, который придает эластичность покрытию при окраске автомобильных деталей из пластика.

#### ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ:

naх Bumper Hardener - специальный отвердитель, применяющийся для любых лаков и грунтов серии naх. Используется при окраске автомобильных деталей из пластика и заменяет стандартные отвердители. При окраске формирует более эластичную пленку лакокрасочного покрытия.

#### ПРОПОРЦИИ ПРИ СМЕШИВАНИИ:

| Продукт                                    | Пропорции при смешивании | Основной продукт | Отвердитель naх Bumper Hardener | Разбавитель |
|--------------------------------------------|--------------------------|------------------|---------------------------------|-------------|
| Лак naх Multi Eco 10 Glass Clear           |                          | 100%             | 33.3%                           | 10-20%      |
| Лак naх Multi Eco 20LX Clear               |                          | 100%             | 40%                             | 10-30%      |
| Лак naх Multi 80 Neo Alba Clear            |                          | 100%             | 25%                             | 20-30%      |
| Грунт naх Urethane Primer Surfacer PRO V1  |                          | 100%             | 25%                             | 10-30%      |
| Грунт naх Urethane Primer Surfacer MEGA V1 |                          | 100%             | 25%                             | 10-30%      |
| Грунт naх Urethane Primer Surfacer Zitan   |                          | 100%             | 20%                             | 20-60%      |

#### ПРИМЕЧАНИЕ:

Все пропорции при смешивании - весовые.  
При приготовлении рабочей смеси пользуйтесь весами naх Synergy Scale.

#### СРОК ГОДНОСТИ ГОТОВОЙ СМЕСИ:

При использовании отвердителя naх Bumper Hardener срок годности готовой смеси уменьшается на 30%.

#### НАНЕСЕНИЕ:

См. техническую документацию.  
naх Multi Eco 10 Glass Clear (ТД.05.02.)  
naх Multi Eco 20LX Clear (ТД.05.08.)  
naх Multi 80 Neo Alba Clear (ТД.05.05.-03.2010.)  
naх Urethane Primer Surfacer PRO V1 (ТД.02.04)  
naх Urethane Primer Surfacer MEGA V1 (ТД.02.05)  
naх Urethane Primer Surfacer Zitan (ТД.02.08).

#### ВРЕМЯ СУШКИ:

При использовании специального отвердителя naх Bumper Hardener время сушки следует увеличить на 10-20 минут.

#### ЦВЕТ:

Бесцветный.

#### ВОС:

Теоретическая концентрация летучих соединений: ..... 370 гр/литр

#### СРОК ДЕЙСТВИЯ ГАРАНТИРОВАННОГО КАЧЕСТВА:

Специальный отвердитель - naх Bumper Hardener ..... 2 года  
в оригинальной заводской закрытой упаковке.

#### УПАКОВКА:


naх Bumper Hardener ..... банка 1,0 кг

#### ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ!

Данные продукты предназначены для использования только квалифицированным персоналом. [Смотри Паспорт Безопасности (MSDS)].  
Смотри надписи на этикетках продуктов.  
Пользователь должен производить работы в соответствии с законодательно установленными государственными нормами по технике безопасности и правилами по обращению с отходами.




См. ТД.



Применяйте средства индивидуальной защиты.





См. Т.Д.



Используйте  
индивидуальные  
средства защиты

## nax SB Alfa Color Base

### Специальные тонеры

- LU9555** nax SB Alfa Color Base Red - красный.  
**LU9556** nax SB Alfa Color Base Yellow - желтый.  
**LU9557** nax SB Alfa Color Base Blue - синий.

Специальные тонеры, предназначенные для колеровки грунта-выравнивателя nax Urethane Primer Surfacer PRO V1.

#### ОПИСАНИЕ:

Сильноконцентрированные тонеры для тонеровки грунта-выравнивателя nax Urethane Primer Surfacer PRO V1 (Т.Д. 02.04.).

#### ПРИМЕНЕНИЕ:

Могут добавляться в грунт-выравниватель nax Urethane Primer Surfacer PRO V1 (Т.Д. 02.04.). В качестве исходного рекомендуется белый грунт. Применять в случаях, когда в рецепте базового покрытия высокое содержание перламутров (более 30%) или добавки nax Admilla 281 Adjusting Clear (более 50%). Так же рекомендуется тонеровка грунта перед нанесением красок некоторых слабоукрывающих цветов, таких как красные, желтые, синие.

Максимальное количество добавляемых в грунт тонеров nax SB Alfa Color Base не должно превышать 10%.

Перед применением хорошо встряхнуть!

#### ЦВЕТ ПРОДУКТА:

- nax SB Alfa Color Base Red - красный  
nax SB Alfa Color Base Blue - синий  
nax SB Alfa Color Base Yellow - желтый

#### VOC:

Теоретическая концентрация летучих соединений ..... 491гр/литр.

#### СРОК ДЕЙСТВИЯ ГАРАНТИРОВАННОГО КАЧЕСТВА:

nax SB Alfa Color Base ..... 2 года  
в оригинальной заводской закрытой упаковке.

#### УПАКОВКА:

nax SB Alfa Color Base пластиковая бутыл ..... 400 гр

#### ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ!

Данные продукты предназначены для использования только квалифицированным персоналом. [Смотри Паспорт Безопасности (MSDS)].

Смотри надписи на этикетках продуктов.

Пользователь должен производить работы в соответствии с законодательно установленными государственными нормами по технике безопасности и правилами по обращению с отходами.

## naх E - Cube Additive for Silver

### Специальная добавка

**TN3029** Добавка naх E - Cube Additive for Silver

Специальная добавка в базовое покрытие naх Admila e<sup>3</sup>, naх Admila Alpha e<sup>3</sup>.

#### ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ:

Специальная добавка в базовое покрытие. Применяется при нанесении базового покрытия светлых серебристых цветов, имеющих в своем составе металлические частицы очень мелкого размера.

#### ПРИМЕНЕНИЕ:

Добавляется в готовое к применению базовое покрытие naх Admila Alpha e<sup>3</sup> в количестве от 40% до 80% по весу.

#### ПРИМЕЧАНИЕ:

Рекомендуется выполнить тестовое напыления до начала работ по окраске, так как окончательный внешний вид покрытия зависит от количества добавленного продукта naх E - Cube Additive for Silver.

#### ПРОПОРЦИИ ПРИ СМЕШИВАНИИ:

**100%** ..... naх Admila Alpha e<sup>3</sup> Base Coat - базовое покрытие.

**20-40%** ..... naх STABI Stabilizer - разбавитель.

**40-80%** ..... naх E - Cube Additive for Silver - добавка.

#### ПРИМЕЧАНИЕ!

Все пропорции при смешивании - весовые.

При приготовлении рабочей смеси пользуйтесь весами naх Synergy Scale.

#### РЕКОМЕНДОВАННЫЙ ТИП И НАСТРОЙКИ КРАСКОПУЛЬТА:

| Диаметр сопла: | Рабочее давление |
|----------------|------------------|
| 1.2 - 1.4 мм   | 1.5 - 2 бар      |

#### ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:

При нанесении базового покрытия светлых серебристых цветов, имеющих в своем составе металлические частицы очень мелкого размера, и в которых практически отсутствует блеск отдельных металлических частиц, требуется более тщательная подготовка поверхности: подготовленную поверхность обезжирить с помощью naх Silicon Off Lower Static (Т.Д.06.03.), используя две салфетки. Зашлифовать поверхность сухой шлифовальной бумагой каждый следующий этап уменьшая зернистой шлифовальной бумаги P320 - P400 - P500 - P600\* или водостойкой (с водой) шлифовальной бумагой P600 - P800 - P1000 - P1200.

#### \* ПРИМЕЧАНИЕ:

Используйте шлифовальную машинку с ходом эксцентрика не более 3мм.

#### НАНЕСЕНИЕ:

Нанесите несколько тонких, равномерных слоев до полной укрывистости поверхности, избегая перепыла и контролируя розлив базового покрытия.

Во время межслойной сушки для ускорения процесса допускается использование обдува окрашенной поверхности сжатым воздухом.


#### ВРЕМЯ СУШКИ:

При использовании специальной добавки naх E - Cube Additive for Silver время межслойной и полной сушки базового покрытия может значительно увеличиться.

Для проверки готовности окрашиваемого покрытия к нанесению последующих слоев базового покрытия или лака используйте «тест на сдвиг».



100:20-40:40-80  
naх Admila e<sup>3</sup>  
naх STABI naх E -  
Cube Additive for Silver



Применять  
средства  
индивидуальной защиты!







**ПОСЛЕДУЮЩИЕ ПОКРЫТИЯ:**

Любой из лаков серии пах.

**ЦВЕТ ПРОДУКТА:**

Белый, полупрозрачный.

**VOC:**

Теоретическая концентрация летучих соединений: ..... 870 гр/литр.

**СРОК ДЕЙСТВИЯ ГАРАНТИРОВАННОГО КАЧЕСТВА:**

Добавка для переходов пах E - Cube Additive for Silver: ..... 3 года  
в оригинальной заводской закрытой упаковке.

**УПАКОВКА:**

Добавка для переходов пах E - Cube Additive for Silver: ..... 1 литр

**ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ !**

Данные продукты предназначены для использования только квалифицированным персоналом. [Смотри Паспорт Безопасности (MSDS)].  
Смотри надписи на этикетках продуктов.

Пользователь должен производить работы в соответствии с законодательно установленными государственными нормами по технике безопасности и правилами по обращению с отходами.

## nax Ultra Hardener

Универсальный отвердитель для двухкомпонентных продуктов серии „nax“

**SJB128** nax Ultra #10 Hardener - «быстрый» отвердитель.

**SJB129** nax Ultra #20 Hardener - «стандартный» отвердитель.

**SJB130** nax Ultra #30 Hardener - «медленный» отвердитель.

**SJB131** nax Ultra #40 Hardener - «сверхмедленный» отвердитель.

Универсальный отвердитель, который используется в качестве катализатора процесса отверждения для двухкомпонентных продуктов серии "nax".

### ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ:

Универсальный отвердитель nax Ultra Hardener - который используется в качестве катализатора процесса отверждения для двухкомпонентных продуктов серии "nax".

### ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ:

Универсальный отвердитель  
 nax Ultra Hardener #10, #20, #30, #40 ..... полиизоцианатные смолы.

### ПРИМЕНЕНИЕ:

Выбор отвердителя nax Ultra Hardener в зависимости от температуры окружающей среды:

|                        | 10°C | 15°C | 20°C | 25°C | 30°C | 35°C | 40°C |
|------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| nax Ultra Hardener #10 |      |      |      |      |      |      |      |
| nax Ultra Hardener #20 |      |      |      |      |      |      |      |
| nax Ultra Hardener #30 |      |      |      |      |      |      |      |
| nax Ultra Hardener #40 |      |      |      |      |      |      |      |

### ПРОПОРЦИИ ПРИ СМЕШИВАНИИ:

См. техническую документацию.  
 nax Multi Eco 10 Glass Clear (ТД.05.02.)  
 nax Multi Eco 20LX Clear (ТД.05.08.)  
 nax Multi 80 Neo Alba Clear (ТД.05.05.-03.2010.)  
 nax Urethane Primer Surfacer PRO V1(ТД.02.04)  
 nax Urethane Primer Surfacer MEGA V1(ТД.02.05)  
 nax Urethane Primer Surfacer Zitan (ТД.02.08).

### ПРИМЕЧАНИЕ:

Все пропорции при смешивании - весовые.  
 При приготовлении рабочей смеси пользуйтесь весами nax Synergy Scale.

### НАНЕСЕНИЕ:

См. техническую документацию.  
 nax Multi Eco 10 Glass Clear (ТД.05.02.)  
 nax Multi Eco 20LX Clear (ТД.05.08.)  
 nax Multi 80 Neo Alba Clear (ТД.05.05.-03.2010.)  
 nax Urethane Primer Surfacer PRO V1(ТД.02.04)  
 nax Urethane Primer Surfacer MEGA V1(ТД.02.05)  
 nax Urethane Primer Surfacer Zitan (ТД.02.08).

### ЦВЕТ:


Бесцветный.

### СРОК ДЕЙСТВИЯ ГАРАНТИРОВАННОГО КАЧЕСТВА:

Универсальный отвердитель - nax Ultra Hardener ..... 2 года  
 в оригинальной заводской закрытой упаковке.



См. ТД.



Применять  
 средства  
 индивидуальной защиты!





**УПАКОВКА:**

naх Ultra Hardener ..... банка 0.9 кг

**ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ !**

Данные продукты предназначены для использования только квалифицированным персоналом. [Смотри Паспорт Безопасности (MSDS)].  
Смотри надписи на этикетках продуктов.

Пользователь должен производить работы в соответствии с законодательно установленными государственными нормами по технике безопасности и правилами по обращению с отходами.

## nax Multi Eco 10 Glass Clear

### Прозрачный лак

**SJA465** nax Multi Eco 10 Glass Clear - лак.

Двухкомпонентный быстросохнущий лак, обладающий повышенной прочностью к механическим воздействиям.

#### ПРОДУКТ И ДОБАВКИ:

nax Multi Eco 10 Glass Clear - лак.  
nax Ultra Hardener - отвердитель.  
nax Multi Urethane Thinner - разбавитель.

#### СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДОБАВКИ:

Добавка для "плавного перехода" - nax Multi Fading Agent (ТД. 06.01.).  
Матовая добавка для лаков - nax Multi Flat Base Super (ТД. 04.03.).  
Отвердитель-пластификатор - nax Bumper Hardener (ТД. 04.07.).

#### ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ:

nax Multi Eco 10 Glass Clear ..... акриловые смолы.  
nax Ultra Hardener ..... полиизоцианатные смолы.

#### ПОВЕРХНОСТИ, ПРИГОДНЫЕ ДЛЯ ОБРАБОТКИ:

Старые автомобильные покрытия.  
Базовое покрытие nax Admila Alpha e<sup>3</sup>.

#### ПРОПОРЦИИ ПРИ СМЕШИВАНИИ:

##### Стандартный вариант:

**100%** ..... nax Multi Eco 10 Glass Clear - лак.  
**33.3%** ..... nax Ultra Hardener - отвердитель.  
**10-20%** ..... nax Multi Urethane Thinner - разбавитель.

##### Для пластиковых деталей:

**100%** ..... nax Multi Eco 10 Glass Clear - лак.  
**33.3%** ..... nax Bumper Hardener - отвердитель-пластификатор.  
**10-30%** ..... nax Multi Urethane Thinner - разбавитель.

#### ПРИМЕЧАНИЕ!

Все пропорции при смешивании - весовые.  
При приготовлении рабочей смеси пользуйтесь весами nax Synergy Scale.

При окраске деталей из пластика, не рекомендуется использование добавки-пластификатора nax Softener Five (ТД. 04.04.) во избежание возможного появления эффекта «яблочности» на базовом покрытии.

#### РАБОЧАЯ ВЯЗКОСТЬ:

14 - 15 сек., по вискозиметру Ford Cup 4 при 20°C.

#### СРОК ГОДНОСТИ ПОСЛЕ СМЕШИВАНИЯ:

3 часа при 10°C.  
2 часа при 20°C.  
1 час при 30°C.

#### ВНИМАНИЕ!


Используйте готовую смесь сразу после смешивания. Не пытайтесь увеличить срок годности, путем добавления разбавителя.

#### РЕКОМЕНДОВАННЫЙ ТИП И НАСТРОЙКИ КРАСКОПУЛЬТА:

| Диаметр сопла: | Рабочее давление |
|----------------|------------------|
| 1.3 - 1.4 мм   | 2.0 - 2.5 бар    |



100:33.3:10-20  
nax Multi Eco 10 Glass Clear  
nax Ultra Hardener  
nax Multi Urethane Thinner




13 - 14 сек.,  
по вискозиметру Ford Cup 4  
при 20°C



1.2-1.4 мм  
2-2.5 бар



5-10 мин.



15 мин. при 60°C.  
4 часа при 20°C



Используйте  
индивидуальные  
средства защиты





#### НАНЕСЕНИЕ:

Нанести 2 или 3 одинарных мокрых слоя, выдерживая необходимый временной интервал между слоями для межслойной подсушки. Во время межслойной сушки для ускорения процесса допускается использование обдува окрашенной поверхности сжатым воздухом. Не наносите слишком толстые слои.

#### ТОЛЩИНА ПЛЕНКИ ПОКРЫТИЯ (СУХОЙ ПЛЕНКИ):

40-50 мкм

#### УКРЫВАЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ:

Теоретический расход рабочей смеси  $\approx 180$  гр/м<sup>2</sup>.

#### ПРИМЕЧАНИЕ!

Практический расход зависит от ряда факторов, в том числе: от геометрической формы детали, шероховатости поверхности, метода, техники и условий нанесения.

#### ОЧИСТКА ОБОРУДОВАНИЯ:

Нитроцеллюлозный разбавитель или nax Multi Urethane Thinner.

#### ВРЕМЯ СУШКИ:

|                           |                                   |                   |
|---------------------------|-----------------------------------|-------------------|
| <b>Между слоями:</b>      | 5-10 минут при 20° C <sup>1</sup> |                   |
| <b>Полная сушка:</b>      | <b>при 20° C:</b>                 | <b>при 60° C:</b> |
| От пыли:                  | 15 минут                          | 5 минут           |
| До возможности полировки: | 4 часа                            | 20 минут          |

#### Примечание!

<sup>1</sup> Во время межслойной сушки для ускорения процесса рекомендуется применение обдува окрашенной поверхности сжатым воздухом.

#### VOC:

Теоретическая концентрация летучих соединений: 600гр/литр при 10% содержании разбавителя

#### СРОК ХРАНЕНИЯ:

Лак nax Multi Eco 10 Glass Clear ..... 3 года  
Отвердитель nax Ultra Hardener ..... 2 года

#### УПАКОВКА:

nax Multi Eco 10 Glass Clear - лак ..... банка 4 л  
nax Ultra Hardener - отвердитель ..... банка 0,9 кг

#### ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ!

Данные продукты предназначены для использования только квалифицированным персоналом. [Смотри Паспорт безопасности (MSDS)]. Смотри надписи на этикетках продуктов.

Пользователь должен производить работы в соответствии с законодательно установленными государственными нормами по технике безопасности и правилами по обращению с отходами.



## naх Multi 80 Neo Alba Clear

### Прозрачный лак

**SJA493** naх Multi 80 Neo Alba Clear - лак

Двухкомпонентный быстросохнущий лак. Предназначен для локального ремонта и окраски небольших деталей.

#### ПРОДУКТ И ДОБАВКИ:

naх Multi 80 Neo Alba Clear - лак.  
 naх Ultra Hardener - отвердитель.  
 naх Multi Urethane Thinner - разбавитель.

#### СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДОБАВКИ:

Добавка для "плавного перехода" - naх Multi Fading Agent (ТД. 06.01.).  
 Матовая добавка для лаков - naх Multi Flat Base Super (ТД. 04.03.).  
 Пластифицирующая добавка - naх Softener Fine (ТД. 04.04.).  
 Отвердитель-пластификатор - naх Bumper Hardener (ТД. 04.07.).

#### ТИП ПРОДУКТА, ОСНОВА:

naх Multi 80 Neo Alba Clear ..... акриловые смолы.  
 naх Ultra Hardener ..... полиизоцианатные смолы.

#### ПОВЕРХНОСТИ, ПРИГОДНЫЕ ДЛЯ ОБРАБОТКИ:

Старые автомобильные покрытия.  
 Базовое покрытие naх Admila Alpha e<sup>3</sup>.  
 Другие базовые покрытия серии naх.

#### ПРОПОРЦИИ ПРИ СМЕШИВАНИИ:

##### Стандартный вариант:

**100%** ..... naх Multi 80 Neo Alba Clear - лак.  
**12.5%** ..... naх Ultra Hardener - отвердитель.  
**10-20%** ... naх Multi Urethane Thinner - разбавитель.

##### Для пластиковых деталей:

##### Вариант А

**100%** ..... naх Multi 80 Neo Alba Clear - лак.  
**25%** ..... naх Bumper Hardener - отвердитель-пластификатор.  
**20-30%** ... naх Multi Urethane Thinner - разбавитель.

##### Вариант В

**100%** ..... naх Multi 80 Neo Alba Clear - лак.  
**20%** ..... naх Softener Fine - пластифицирующая добавка.  
**20%** ..... naх Ultra Hardener - отвердитель.  
**10-20%** ... naх Multi Urethane Thinner - разбавитель.

#### ПРИМЕЧАНИЕ!

Все пропорции при смешивании - весовые.  
 При приготовлении рабочей смеси пользуйтесь весами naх Synergy Scale.

#### РАБОЧАЯ ВЯЗКОСТЬ:

11-12 сек., по вискозиметру Ford Cup 4 при 20°C.

#### СРОК ГОДНОСТИ ПОСЛЕ СМЕШИВАНИЯ:


3 часа при 10°C.  
 2 часа при 20°C.  
 1 час при 30°C.

#### ВНИМАНИЕ!

Используйте готовую смесь сразу после смешивания. Не пытайтесь увеличить срок годности, путем добавления разбавителя.



100:12.5:10-20  
 naх Multi 80 Neo Alba Clear  
 naх naх Ultra Hardener  
 naх Multi Urethane Thinner




11-12 сек.  
 по вискозиметру  
 Ford Cup 4 при 20°C



1.2-1.4 мм  
 2-2.5 бар



3-5 мин. при 20°C



15 мин. при 60°C



Используйте  
 индивидуальные  
 средства защиты



### РЕКОМЕНДОВАННЫЙ ТИП И НАСТРОЙКИ КРАСКОПУЛЬТА:

| Диаметр сопла: | Рабочее давление |
|----------------|------------------|
| 1.2 - 1.4 мм   | 2.0 - 2.5 бар    |

### НАНЕСЕНИЕ:

Нанести 2 или 3 одинарных мокрых слоя, выдерживая необходимый временной интервал между слоями для межслойной подсушки. Во время межслойной сушки для ускорения процесса допускается использование обдува окрашенной поверхности сжатым воздухом. Не наносите слишком толстые слои.

### ТОЛЩИНА ПЛЕНКИ ПОКРЫТИЯ (СУХОЙ ПЛЕНКИ):

40-50 мкм.

### УКРЫВАЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ:

Теоретический расход рабочей смеси  $\approx 180 \text{ гр/м}^2$ .

### ПРИМЕЧАНИЕ!

Практический расход зависит от ряда факторов, в том числе: от геометрической формы детали, шероховатости поверхности, метода, техники и условий нанесения.

### ОЧИСТКА ОБОРУДОВАНИЯ:

Нитроцеллюлозный разбавитель или nax Multi Urethane Thinner.

### ВРЕМЯ СУШКИ:

#### Между слоями:

3-5 минут при 20° C<sup>1</sup>

#### Полная сушка:

при 20°С:

при 60°С:

От пыли:

5 минут

3 минуты

До возможности полировки:

4 часа

15 минут

### ПРИМЕЧАНИЕ!

<sup>1</sup> Во время межслойной сушки для ускорения процесса допускается применение обдува окрашенной поверхности сжатым воздухом.

### ВОС:

Теоретическая концентрация летучих соединений: ..... 650 гр/литр при 20% содержании разбавителя.

### СРОК ДЕЙСТВИЯ ГАРАНТИРОВАННОГО КАЧЕСТВА:

Лак nax Multi 80 Neo Alba Clear ..... 3 года в оригинальной заводской закрытой упаковке.

Отвердитель nax Ultra Hardener ..... 2 года в оригинальной заводской закрытой упаковке.

### УПАКОВКА:

nax Multi 80 Neo Alba Clear ..... банка 4 л

nax Ultra Hardener ..... банка 0.9 кг

### ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ!

Данные продукты предназначены для использования только квалифицированным персоналом. [Смотри Паспорт безопасности (MSDS)].

Смотри надписи на этикетках продуктов.

Пользователь должен производить работы в соответствии с законодательно установленными государственными нормами по технике безопасности и правилами по обращению с отходами.

## **naх Mightylac G-II 295** **New Ceramic Clear**

### **Прозрачный лак**

**RUN 698** Лак naх Mightylac G-II 295 New Ceramic Clear.

**RUN 672** Отвердитель naх Mightylac G-II Ceramic Hardener

Двухкомпонентный «керамический» лак повышенной прочности стойкий к мелким механическим повреждениям таким как, сколы, царапины. Обладает отличными продуктивными и эксплуатационными свойствами.

### **ПРОДУКТ И ДОБАВКИ:**

naх Mightylac G-II 295 New Ceramic Clear - лак  
naх Mightylac G-II Ceramic Hardener - отвердитель.  
naх Multi Urethane Thinner - разбавитель.

### **СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДОБАВКИ:**

Добавка для "плавного перехода" - naх Multi Fading Agent (ТД. 06.01.).

### **ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ:**

Лак naх Mightylac G-II 295  
New Ceramic Clear ..... акриловые смолы.  
Отвердитель naх Mightylac G-II  
Ceramic Hardener ..... полиизоцианатные смолы.

### **ПОВЕРХНОСТИ, ПРИГОДНЫЕ ДЛЯ ОБРАБОТКИ:**

Старые автомобильные покрытия.  
Базовое покрытие naх Admila Alpha e<sup>3</sup>.

### **Пропорции при смешивании по весу:**

**100%** ..... naх Mightylac G-II 295 New Ceramic Clear - лак.  
**50%** ..... naх Mightylac G-II Ceramic Hardener - отвердитель.  
**5-20%** ..... naх Multi Urethane Thinner - разбавитель.

### **ПРИМЕЧАНИЕ!**

Все пропорции при смешивании - весовые.  
При приготовлении рабочей смеси пользуйтесь весами naх Synergy Scale.

### **РАБОЧАЯ ВЯЗКОСТЬ:**

11-12 сек., по вискозиметру Ford Cup 4 при 20°C.

### **Срок годности после смешивания:**

3 часа при 10°C.  
2 часа при 20°C.

### **ВНИМАНИЕ!**

Используйте готовую смесь сразу после смешивания. Не пытайтесь увеличить срок годности, путем добавления разбавителя.

### **РЕКОМЕНДОВАННЫЙ ТИП И НАСТРОЙКИ КРАСКОПУЛЬТА:**


| Диаметр сопла: | Рабочее давление |
|----------------|------------------|
| 1.3 - 1.4 мм   | 2.0 - 2.5 бар    |

### **Нанесение:**

Нанести 2 или 3 одинарных мокрых слоя, выдерживая необходимый временной интервал между слоями для межслойной подсушки. Во время межслойной сушки для ускорения процесса допускается использование обдува окрашенной поверхности сжатым воздухом. Не наносите слишком толстые слои.



100:50:5-20  
naх Mightylac G-II 295 New  
Ceramic Clear  
naх Mightylac G-II Ceramic  
Hardener  
naх Multi Urethane Thinner




11-12 сек.,  
по вискозиметру Ford Cup 4  
при 20°C.



1.2-1.4 мм  
2-2.5 бар



5-10 мин.



50 мин. при 70°C.



Используйте  
индивидуальные  
средства защиты



**ТОЛЩИНА ПЛЕНКИ ПОКРЫТИЯ (СУХОЙ ПЛЕНКИ):**  
 40-50 мкм.

**УКРЫВАЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ:**  
 Теоретический расход рабочей смеси  $\approx 170 \text{ гр/м}^2$ .

**ПРИМЕЧАНИЕ!**

Практический расход зависит от ряда факторов, в том числе: от геометрической формы детали, шероховатости поверхности, метода, техники и условий нанесения.

**ОЧИСТКА ОБОРУДОВАНИЯ:**  
 Нитроцеллюлозный разбавитель или nax Multi Urethane Thinner.

**ВРЕМЯ СУШКИ:**

**Между слоями:** 5-10 минут при 20° C<sup>1</sup>

**Полная сушка:** при 70° C:

До возможности полировки: 50 минут

**Примечание!**

<sup>1</sup> Во время межслойной сушки для ускорения процесса допускается применение обдува окрашенной поверхности сжатым воздухом.

Полная полимеризация лака происходит только под воздействием высокой (70° C) температуры.

**ВОС:**

Теоретическая концентрация летучих соединений: ..... 670 гр/литр при 5% содержании разбавителя.

**СРОК ХРАНЕНИЯ:**

nax Mightylac G-II 295 New Ceramic Clear ..... 3 года

nax Mightylac G-II Ceramic Hardener-отвердитель ..... 2 года

**УПАКОВКА:**

nax Mightylac G-II 295 New Ceramic Clear ..... банка 4 л

nax Mightylac G-II Ceramic Hardener ..... банка 2 кг

**ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ !**

Данные продукты предназначены для использования только квалифицированным персоналом. [Смотри Паспорт безопасности (MSDS)]. Смотри надписи на этикетках продуктов.

Пользователь должен производить работы в соответствии с законодательно установленными государственными нормами по технике безопасности и правилами по обращению с отходами.

## nax Multi Eco 20 LX Clear

### Прозрачный лак

**SJA481** nax Multi Eco 20 LX Clear - лак

Двухкомпонентный быстросохнущий акрил-уретановый прозрачный лак. Имеет отличный розлив и блеск. Обладает отличными продуктивными свойствами.

#### ПРОДУКТ И ДОБАВКИ:

nax Multi Eco 20 LX Clear - лак  
 nax Ultra Hardener - отвердитель.  
 nax Multi Urethane Thinner - разбавитель.

#### СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДОБАВКИ:

Добавка для "плавного перехода" - nax Multi Fading Agent (ТД. 06.01.).  
 Отвердитель-пластификатор - nax Bumper Hardener (ТД. 04.07.).  
 Матовая добавка - nax Multi Flatbase Super (ТД. 04.03.).

#### ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ:

Лак nax Multi Eco 20 LX Clear ..... акриловые смолы.  
 Отвердитель nax Ultra Hardener ..... полиизоцианатные смолы.

#### ПОВЕРХНОСТИ, ПРИГОДНЫЕ ДЛЯ ОБРАБОТКИ:

Заводские автомобильные покрытия.  
 Базовое покрытие nax Admila Alpha e<sup>3</sup>.

#### ПРОПОРЦИИ ПРИ СМЕШИВАНИИ:

##### Стандартный вариант:

**100%** ..... nax Multi Eco 20 LX Clear - лак.  
**33.3%** ..... nax Ultra Hardener - отвердитель.  
**10-30%** ..... nax Multi Urethane Thinner - разбавитель.

##### Для пластиковых деталей:

**100%** ..... nax Multi Eco 20 LX Clear - лак.  
**40%** ..... nax Bumper Hardener - отвердитель-пластификатор.  
**10-30%** ..... nax Multi Urethane Thinner - разбавитель.

#### ПРИМЕЧАНИЕ!

Все пропорции при смешивании - весовые.  
 При приготовлении рабочей смеси пользуйтесь весами nax Synergy Scale.  
 При окраске деталей из пластика, не рекомендуется использование добавки-пластификатора nax Softener Five (ТД. 04.04.) во избежание возможного появления эффекта «яблочности» на базовом покрытии.

#### РАБОЧАЯ ВЯЗКОСТЬ:

14-15 сек., по вискозиметру Ford Cup 4 при 20°C.

#### СРОК ГОДНОСТИ ПОСЛЕ СМЕШИВАНИЯ:

4 часа при 10°C.  
 2 часа при 20°C.  
 1 час при 30°C.

#### ВНИМАНИЕ!


Используйте готовую смесь сразу после смешивания. Не пытайтесь увеличить срок годности, путем добавления разбавителя.

#### РЕКОМЕНДОВАННЫЙ ТИП И НАСТРОЙКИ КРАСКОПУЛЬТА:

| Диаметр сопла: | Рабочее давление |
|----------------|------------------|
| 1.2 - 1.4 мм   | 2.0 - 2.5 бар    |



100:33:10-30  
 nax Multi Eco 20 LX Clear  
 nax Ultra Hardener  
 nax Multi Urethane Thinner




14-15 сек., по вискози-метру  
 Ford Cup 4 при 20°C.



1.2-1.4 мм  
 2-2.5 бар



5-10 мин.<sup>1</sup>



12 мин. при 60°C.  
 8 часов при 20°C.



Используйте  
 индивидуальные  
 средства защиты







#### НАНЕСЕНИЕ:

Нанести 2 или 3 одинарных мокрых слоя, выдерживая необходимый временной интервал между слоями для межслойной подсушки. Во время межслойной сушки для ускорения процесса допускается использование обдува окрашенной поверхности сжатым воздухом. Не наносите слишком толстые слои.

#### ТОЛЩИНА ПЛЕНКИ ПОКРЫТИЯ (СУХОЙ ПЛЕНКИ):

40-50 мкм.

#### УКРЫВАЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ:

Теоретический расход рабочей смеси  $\approx 180 \text{ гр/м}^2$ .

#### ПРИМЕЧАНИЕ!

Практический расход зависит от ряда факторов, в том числе: от геометрической формы детали, шероховатости поверхности, метода, техники и условий нанесения.

#### ОЧИСТКА ОБОРУДОВАНИЯ:

Нитроцеллюлозный разбавитель или nax Multi Urethane Thinner .

#### ВРЕМЯ СУШКИ:

|                           |                                   |                  |
|---------------------------|-----------------------------------|------------------|
| <b>Между слоями:</b>      | 5-10 минут при 20° C <sup>1</sup> |                  |
| <b>Полная сушка:</b>      | <b>при 20°С:</b>                  | <b>при 60°С:</b> |
| От пыли:                  | 10 минут                          | 5 минут          |
| До возможности полировки: | 8 часов                           | 12 минут         |

#### ПРИМЕЧАНИЕ!

<sup>1</sup> Во время межслойной сушки для ускорения процесса допускается применение обдува окрашенной поверхности сжатым воздухом.

#### VOC:

Теоретическая концентрация летучих соединений: ..... 550 гр/литр при 10% содержании разбавителя

#### СРОК ДЕЙСТВИЯ ГАРАНТИРОВАННОГО КАЧЕСТВА:

Лак nax Multi Eco 20 LX Clear ..... 3 года  
в оригинальной заводской закрытой упаковке.  
Отвердитель nax Ultra Hardener ..... 2 года  
в оригинальной заводской закрытой упаковке.

#### УПАКОВКА:

Лак nax Multi Eco 20 LX Clear ..... банка 4 л  
Отвердитель nax Ultra Hardener ..... банка 0,9 кг

#### ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ!

Данные продукты предназначены для использования только квалифицированным персоналом. [Смотри Паспорт безопасности (MSDS)]. Смотри надписи на этикетках продуктов.

Пользователь должен производить работы в соответствии с законодательно установленными государственными нормами по технике безопасности и правилами по обращению с отходами.

## nax Multi Fading Agent

### Специальный разбавитель

**TNX001** nax Multi Fading Agent

Специальный разбавитель для применения при ремонте методом «плавного перехода» на лаке.

#### ОПИСАНИЕ:

Специальная добавка-разбавитель в лак при ремонте методом «плавного перехода» по лаку. Разработан на основе специальных растворителей. Применяется для размыва участка лакового слоя на границе перехода ремонтной зоны.

#### ПРОДУКТ И ДОБАВКИ:

Растворитель nax Multi Fading Agent.  
Любые лаки серии nax.

#### ПРОПОРЦИИ СМЕШИВАНИЯ:

##### 1-й этап. Смесь "А":

100% .... Лак серии nax - рабочая смесь;

100% .... nax Multi Fading Agent - разбавитель для переходов.

##### 2-й этап. Смесь "В":

100% .... "Смесь А"

100% .... nax Multi Fading Agent - разбавитель для переходов.

#### ПРИМЕЧАНИЕ!

Все пропорции при смешивании весовые.

#### ПРИМЕНЕНИЕ:

После нанесения основных слоев лака в остатки рабочей смеси добавить равное количество nax Multi Fading Agent. Полученной смесью (Смесь "А") размывать границу перехода. После небольшой межслойной выдержки (1-2 мин.) в имеющуюся "Смесь А" добавить еще 100% nax Multi Fading Agent, и повторить операцию. В случае, если кромка размывается недостаточно хорошо, количество добавки nax Multi Fading Agent можно увеличить, но не использовать в чистом виде. Во время межслойной сушки не использовать принудительный обдув в зоне перехода.

#### ВРЕМЯ СУШКИ:

Следует увеличить на 10 минут.

#### ВОС:

Теоретическая концентрация летучих соединений ..... 883 гр/литр

#### СРОК ДЕЙСТВИЯ ГАРАНТИРОВАННОГО КАЧЕСТВА:

Разбавитель nax Multi Gradation ..... 3 года  
в оригинальной заводской закрытой упаковке.

#### УПАКОВКА:

Разбавитель nax Multi Fading Agent ..... банка 4 л


#### ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ!

Данные продукты предназначены для использования только квалифицированным персоналом. [Смотри Паспорт Безопасности (MSDS)].  
Смотри надписи на этикетках продуктов.

Пользователь должен производить работы в соответствии с законодательно установленными государственными нормами по технике безопасности и правилами по обращению с отходами.




См. ТД.



Применяйте  
средства  
индивидуальной защиты.





См. ТД.



Применяйте средства индивидуальной защиты.

## nax Multi Urethane Thinner

### Уретановый разбавитель

**TXF032** nax Multi Urethane Thinner #10 - быстрый.

**TXF030** nax Multi Urethane Thinner #20 - стандартный.

**TXF031** nax Multi Urethane Thinner #30 - медленный.

**TXF033** nax Multi Urethane Thinner #40 - сверхмедленный.

Уретановый разбавитель для грунтов и лаков серии nax.

#### ОПИСАНИЕ:

Уретановые разбавители nax Multi Urethane Thinner применяются для разбавления до рабочей вязкости следующих продуктов:

nax Multi Eco 10 Glass Clear - лак.

nax Multi Eco 20LX Clear - лак.

nax Multi 80 Neo Alba Clear - лак.

nax MightyLac G-II 295 New Ceramic Clear - лак.

nax Urethane Primer Surfacer PRO V1 - грунт-выравниватель.

nax Urethane Primer Surfacer MEGA V1 - грунт-выравниватель.

nax Urethane Primer Surfacer Zitan - грунт-выравниватель.

nax PP Primer RS-0 - грунт для пластиков.

#### ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ:

nax Multi Urethane Thinner ..... органические растворители.

#### ПРИМЕНЕНИЕ:

Выбор разбавителя nax Multi Urethane Thinner в зависимости от температуры окружающей среды:

|                                | 10°C | 15°C | 20°C | 25°C | 30°C | 35°C | 40°C |
|--------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| nax Multi Urethane Thinner #10 |      |      |      |      |      |      |      |
| nax Multi Urethane Thinner #20 |      |      |      |      |      |      |      |
| nax Multi Urethane Thinner #30 |      |      |      |      |      |      |      |
| nax Multi Urethane Thinner #40 |      |      |      |      |      |      |      |

#### ПРОПОРЦИИ ПРИ СМЕШИВАНИИ:

Смотри техническую документацию для соответствующих продуктов.

#### УПАКОВКА:

Разбавитель nax Multi Urethane Thinner ..... банка 4 л

#### СРОК ДЕЙСТВИЯ ГАРАНТИРОВАННОГО КАЧЕСТВА:

Разбавитель nax Multi Urethane Thinner ..... 3 года в оригинальной заводской закрытой упаковке.

#### ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ!

Данные продукты предназначены для использования только квалифицированным персоналом. [Смотри Паспорт безопасности (MSDS)]. Смотри надписи на этикетках продуктов.

Пользователь должен производить работы в соответствии с законодательно установленными государственными нормами по технике безопасности и правилами по обращению с отходами.

## naх Silicone Off (Lower Static)

### Универсальный обезжириватель

**TNX011** naх Silicone Off (Lower Static)

Универсальный обезжириватель с антистатическим свойством.

#### ОПИСАНИЕ:

Универсальный обезжириватель с антистатическими свойствами. naх Silicone Off (Lower Static) отлично очищает поверхность от силиконовых загрязнений, одновременно обеспечивая снижение статического заряда. Применяется при обезжиривании старых эмалей, стали, оцинкованной стали, алюминия, деталей из пластика.

#### Применение:

Нанесите обезжириватель naх Silicone Off (Lower Static) на чистую салфетку и тщательно протрите ею обрабатываемую поверхность. Допускается нанесение обезжиривателя naх Silicone Off (Lower Static) на поверхность с помощью распылителя, после чего также тщательно протрите салфеткой обрабатываемую поверхность.

Не дожидаясь полного испарения продукта, удалите остатки обезжиривателя naх Silicone Off (Lower Static) чистой сухой салфеткой.

#### ПРИМЕЧАНИЕ!

При обработке деталей из пластика, обезжириватель naх Silicone Off (Lower Static) не обеспечивает должного антистатического эффекта, поэтому, поверхность необходимо дополнительно обработать naх Anti-Electrostatic Agent (ТД.06.07.).

#### УПАКОВКА:

naх Silicone Off (Lower Static) ..... банка 4 литра

#### ВОС:

Теоретическая концентрация летучих соединений: ..... 703 гр/литр

#### СРОК ДЕЙСТВИЯ ГАРАНТИРОВАННОГО КАЧЕСТВА:


naх Silicone Off (Lower Static) ..... 3 года  
в оригинальной заводской закрытой упаковке.

#### ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ!

Данные продукты предназначены для использования только квалифицированным персоналом. [Смотри Паспорт безопасности (MSDS)]. Смотри надписи на этикетках продуктов. Пользователь должен производить работы в соответствии с законодательно установленными государственными нормами по технике безопасности и правилами по обращению с отходами.




См. ТД.



Применяйте  
средства  
индивидуальной защиты.





См. ТД.



Применяйте средства индивидуальной защиты.

## naX STABI Stabilizer

### Разбавитель-стабилизатор

- TN3020** naX STABI Stabilizer #10 - быстрый  
**TN3016** naX STABI Stabilizer #20 - стандартный  
**TN3017** naX STABI Stabilizer #30 - медленный  
**TN3018** naX STABI Stabilizer #40 - сверхмедленный  
**TN3019** naX STABI Stabilizer MAX - специальный

Разбавитель-стабилизатор для разбавления базового покрытия naX Admila Alpha e<sup>3</sup> до рабочей вязкости.

#### ОПИСАНИЕ:

Специальный разбавитель-стабилизатор, с помощью которого базовое покрытие naX Admila Alpha e<sup>3</sup> может быть разбавлено до рабочей вязкости. Доступен в нескольких вариантах, позволяющих работать в разных температурных условиях.

#### ПРОДУКТ И ДОБАВКИ:

naX STABI Stabilizer #10, #20, #30, #40 - разбавитель-стабилизатор.  
naX Admila Alpha e<sup>3</sup> - базовое покрытие.

#### ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ:

Разбавитель-стабилизатор naX STABI Stabilizer ..... акриловые смолы.

#### ПРИМЕНЕНИЕ:

Выбор разбавителя naX STABI Stabilizer в зависимости от температуры окружающей среды:

|           | 10°C | 15°C | 20°C | 25°C | 30°C | 35°C | 40°C |
|-----------|------|------|------|------|------|------|------|
| STABI #10 |      |      |      |      |      |      |      |
| STABI #20 |      |      |      |      |      |      |      |
| STABI #30 |      |      |      |      |      |      |      |
| STABI #40 |      |      |      |      |      |      |      |

#### ПРИМЕЧАНИЕ:

naX STABI Stabilizer MAX - специальный разбавитель-стабилизатор, который применяется как добавка в сочетании с разбавителями-стабилизаторами naX STABI Stabilizer #20, #30, #40 при окраске поверхностей больших площадей или в случаях нанесения базового покрытия naX Admila Alpha e<sup>3</sup> методом «плавного перехода» при высоких температурах окружающей среды.

naX STABI Stabilizer MAX не используется в чистом виде как разбавитель для базового покрытия naX Admila Alpha e<sup>3</sup>.

#### ПРОПОРЦИИ ПРИ СМЕШЕНИИ:

- 100%** ..... naX Admila Alpha e<sup>3</sup> - базовое покрытие.  
**20-40%** ..... naX STABI Stabilizer - разбавитель-стабилизатор.

#### ПРИМЕЧАНИЕ:

Специальный разбавитель-стабилизатор naX STABI Stabilizer MAX может добавляться только в рабочую смесь в количестве не более 20% от общей массы naX STABI Stabilizer, которым разбавляется базовое покрытие. Все пропорции при смешивании - весовые. При приготовлении рабочей смеси пользуйтесь весами naX Synergy Scale.

#### СРОК ДЕЙСТВИЯ ГАРАНТИРОВАННОГО КАЧЕСТВА:

Разбавитель-стабилизатор naX STABI Stabilizer ..... 3 года в оригинальной заводской закрытой упаковке.

#### УПАКОВКА:

Разбавитель-стабилизатор naX STABI Stabilizer ..... банки 4 л

#### ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ!

Данные продукты предназначены для использования только квалифицированным персоналом. [Смотри Паспорт безопасности (MSDS)]. Смотри надписи на этикетках продуктов. Пользователь должен производить работы в соответствии с законодательными установленными государственными нормами по технике безопасности и правилами по обращению с отходами.



## naх Admila Thinner 500 series

### Разбавитель

**TN3005** naх Admila 500 Thinner Standart - стандартный

**TN3007** naх Admila 501 Thinner Slow - медленный

**TN3006** naх Admila 502 Thinner Quick - быстрый

Разбавитель для разведения базового покрытия naх Admila до рабочей вязкости.

### ОПИСАНИЕ:

Разбавитель, с помощью которого базовое покрытие naх Admila Base Coat может быть разбавлено до рабочей вязкости. Доступен в нескольких вариантах, позволяющих работать в разных температурных условиях.

### ПРОДУКТ И ДОБАВКИ:

naх Admila 500/501/502 Thinner - разбавитель.

naх Admila - базовое покрытие.

### ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ:

Разбавители

naх Admila Thinner 500/501/502 ..... органические разбавители.

### ПРИМЕНЕНИЕ:

Выбор разбавителя naх Admila Thinner 500/501/502 в зависимости от температуры окружающей среды:

|                        | 10°C | 15°C | 20°C | 25°C | 30°C |
|------------------------|------|------|------|------|------|
| naх Admila 502 Thinner |      |      |      |      |      |
| naх Admila 500 Thinner |      |      |      |      |      |
| naх Admila 501 Thinner |      |      |      |      |      |

### ПРОПОРЦИИ ПРИ СМЕШЕНИИ:

**100%** ..... Базовое покрытие naх Admila.

**60-80%** ..... Разбавитель naх Admila Thinner 500/501/502.

### ПРИМЕЧАНИЕ:

Все пропорции при смешивании - весовые.

При приготовлении рабочей смеси пользуйтесь весами naх Synergy Scale.

### Срок действия гарантированного качества:

Разбавители naх Admila 500-502 Thinner ..... 3 года  
в оригинальной заводской закрытой упаковке.

### УПАКОВКА:

Разбавители naх Admila Thinner 500/501/502 ..... банки 4 л

### ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ!


Данные продукты предназначены для использования только квалифицированным персоналом. [Смотри Паспорт безопасности (MSDS)].

Смотри надписи на этикетках продуктов.

Пользователь должен производить работы в соответствии с законодательно установленными государственными нормами по технике безопасности и правилами по обращению с отходами.




См. ТД.



Применяйте  
средства  
индивидуальной защиты.





См. ТД.



Применяйте  
средства  
индивидуальной защиты.

## Nax E-cube WB Silicone Off

### Очиститель на водной основе

WKD122 nax E-cube WB Silicone Off

Очиститель на водной основе для удаления солей и водорастворимых загрязнений с ремонтной поверхности.

#### ОПИСАНИЕ:

Очиститель на водной основе. Применяется для очистки поверхности ремонтной детали. Удаляет соли и другие водорастворимые загрязнения.

#### ПРИМЕНЕНИЕ:

Нанесите очиститель nax E-cube WB Silicone Off на чистую салфетку и тщательно протрите ею обрабатываемую поверхность. Допускается распыление очистителя nax E-cube WB Silicone Off с помощью распылителя тонким слоем на очищаемую поверхность, после чего также тщательно протрите салфеткой обрабатываемую поверхность.

Не дожидаясь полного испарения продукта, удалите остатки очистителя nax E-cube WB Silicone Off чистой сухой салфеткой.

#### ПРИМЕЧАНИЕ:

Рекомендуется использовать как первичный обезжириватель для очистки алюминиевых, оцинкованных, пластиковых и загрунтованных поверхностей, а также старых эмалей.

Не рекомендуется применять очиститель nax E-cube WB Silicone Off на открытых стальных поверхностях во избежание появления очагов коррозии и на зашпатлеванных участках поверхности из-за гигроскопичности полиэфирных шпатлевок.

#### ВОС:

Теоретическая концентрация летучих веществ ..... 180 гр/л

#### УПАКОВКА:

nax E-cube WB Silicone Off ..... банка 4 л

#### СРОК ДЕЙСТВИЯ ГАРАНТИРОВАННОГО КАЧЕСТВА:

nax E-cube WB Silicone Off ..... 2 года  
в оригинальной заводской закрытой упаковке при температуре хранения от +5 °C до +35 °C.

#### ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ!

Данные продукты предназначены для использования только квалифицированным персоналом. [Смотри Паспорт безопасности (MSDS)].

Смотри надписи на этикетках продуктов. Пользователь должен производить работы в соответствии с законодательно установленными государственными нормами по технике безопасности и правилами по обращению с отходами.

## naх Anti-Electrostatic Agent

### Антистатический обезжириватель

**TNX002** naх Anti-Electrostatic Agent

Обезжириватель для снятия электростатического заряда с поверхности ремонтируемых пластиковых деталей.

#### ОПИСАНИЕ:

Антистатический обезжириватель.

Применяется при ремонте пластиковых деталей. Обработка поверхности средством naх Anti-Electrostatic Agent, обеспечивает нейтрализацию электростатического заряда.

#### ПРИМЕНЕНИЕ:

Нанесите обезжириватель naх Anti-Electrostatic Agent на чистую салфетку и тщательно протрите ею обрабатываемую поверхность. Допускается распыление обезжиривателя naх Anti-Electrostatic Agent с помощью распылителя тонким слоем на очищаемую поверхность, после чего также тщательно протрите салфеткой обрабатываемую поверхность.

Не дожидаясь полного испарения продукта, удалите остатки обезжиривателя naх Anti-Electrostatic Agent чистой сухой салфеткой.

#### ПРИМЕЧАНИЕ!

Перед применением обезжиривателя naх Anti-Electrostatic Agent поверхность необходимо обработать naх Silicone Off (Lower Satic) (ТД.06.03.), так как обезжириватель naх Anti-Electrostatic Agent в первую очередь является средством удаления электростатического заряда и не обеспечивает должного очищающего эффекта.

#### УПАКОВКА:

naх Anti-Electrostatic Agent ..... банка 4 л

#### СРОК ДЕЙСТВИЯ ГАРАНТИРОВАННОГО КАЧЕСТВА:


naх Anti-Electrostatic Agent ..... 2 года  
в оригинальной заводской закрытой упаковке.

#### ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ!

Данные продукты предназначены для использования только квалифицированным персоналом. [Смотри Паспорт безопасности (MSDS)]. Смотри надписи на этикетках продуктов. Пользователь должен производить работы в соответствии с законодательно установленными государственными нормами по технике безопасности и правилами по обращению с отходами.



См. ТД.



Применяйте  
средства  
индивидуальной защиты.











ВЕСЬ **Спектр** ВОЗМОЖНОСТЕЙ ВЫБЕРИТЕ СВОЮ

**max**

*Admila* **α**  
**e<sup>3</sup>**

**Easy** – легкий в нанесении, удобный, быстрый, экономичный.  
**Ecology** – экологичный, максимально бережное отношение к окружающей среде.  
**Exciting** – превосходные свойства, высочайшая укрывистость, точность цветоподбора.

ВЕСЬ **Спектр** ВОЗМОЖНОСТЕЙ ВЫБЕРИТЕ СВОЮ



<http://spektr-plus.com.ua/>



<http://usp-automotive.com.ua/>



+38 (044) 524 24 48



[info@spektr-plus.com.ua](mailto:info@spektr-plus.com.ua)

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР:

